



## DEKS OLJE® D.2 HØJ GLANS OLIE

<b>Produktbeskrivelse</b>	OWATROL DEKS OLJE® D.2 er en fernis lignende olie med høj glans, der giver en stærk og holdbar finish, der fremhæver træets naturlige udseende. Let at vedligeholde og jo flere lag der påføres des højere glanseffekt. I modsætning til traditionel lak vil OWATROL DEKS OLJE® D.2 ikke krakelere eller danne luftbobler. Derudover betyder oliens indtrængningsevne, at den ikke skaller eller flager, da fugt og vand efter behandlingen ikke kan trænge ind i træet.
<b>Produktegenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fleksibel film der ikke flager, skaller eller krakelerer.</li><li>• Højglans finish.</li><li>• Transperant – fremhæver træets naturlige skønhed.</li><li>• Langtidsbeskyttelse.</li><li>• Ingen slibning mellem påføringerne.</li><li>• Nemt at vedligeholde.</li><li>• Nemt at reparere, ingen stripping.</li></ul>
<b>Anvendelsesområder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hårdtræ og tropiske træsorter - eg, kastanje, ask, teak, Ipe, mahogni, bangkirai m.v.</li><li>• Blødt træ - fyrretræ, lærk, gran, trykimprægneret m.v.</li><li>• Nyt eller udtørret træ.</li><li>• Udendørs - Havemøbler, vinduer, døre, karme m.v.</li><li>• Indendørs - paneler, trapper, vinduer, snedkerarbejde m.v.</li><li>• Marine - Alle behandlinger over vandets overflade (Skrog, dæk, køjer, udstyr, styrehus m.v...)</li><li>• Vandrette og lodrette overflader.</li></ul> ** Se "begrænsninger".
<b>Tekniske data</b>	<p><b>Finish:</b> Højglans. <b>Bindemiddel:</b> Alkyd-urethan harpiks. <b>Opløsningsmiddel:</b> Mineralisk terpentin. <b>Viskositet:</b> Halvflydende. <b>Vægtfylde (v/20° C):</b> 0,910 ± 0,05. <b>Beskaffenhed:</b> Flydende. <b>Tørstofindhold:</b> 56% ± 2. <b>Flammepunkt:</b> &gt; 60° C. <b>Pakningsstørrelser:</b> 1 liter, 2,5 liter og 10 liter. <b>Farve:</b> Ravfarvet. <b>Tørretid:</b> 12-24 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed. Kan påføres efter 3 dages tørretid på OWATROL DEKS OLJE® D.1* behandlede overflader. <b>VOC:</b> EU-grænse for dette produkt (cat. A/e) 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 399 g/l.</p>
<b>Påføringsværktøj</b>	Pensel. Malerrulle.
<b>Anbefalinger før påføring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle.</li><li>• Påfør fra 8 °C til 35 °C.</li><li>• Påfør ikke i direkte sollys eller på opvarmet overflader.</li></ul>
<b>Klargøring af overfladen</b>	<p><b>Generelle instruktioner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Overfladerne skal være rene, tørre og fri for skidt, fedt, snavs, skimmelsvamp og tidligere belægning.</li><li>• Fjern skimmelsvamp med 50/50 klor/vand opløsning. Skrub opløsningen på overfladen og lad den sidde i 10-15 min; skyl derefter grundigt af.</li><li>• OWATROL DEKS OLJE® D.2 må kun påføres på overflader der tidligere har været behandlet med OWATROL DEKS OLJE® D.2 eller OWATROL DEKS OLJE® D.1*. Al anden lak, maling og bejdse skal helt og aldeles fjernes.</li></ul> <p><b>Frisk træ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alt nyt træ skal behandles med OWATROL DEKS OLJE® D.1*.</li></ul>

	<p><b>Udtørret træ (ubehandlet):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se teknisk datablad for OWATROL DEKS OLJE® D.1*.</li> </ul> <p><b>Tidligere oliebehandlet overflader:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se teknisk datablad for OWATROL DEKS OLJE® D.1*.</li> </ul> <p><b>Tidligere behandlet overflader (maling, bejdse, fernis, vandskyende midler m.v.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengør med OWATROL NET-TROL®* og forbehandling med DEKS OLJE® D.1* før påføring af OWATROL DEKS OLJE® D.2.</li> </ul> <p><b>Træ der allerede er behandlet med OWATROL DEKS OLJE® D.2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se vedligeholdelse.</li> </ul>
<b>Påføring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortynd ikke. Bruges som det er.</li> <li>• Påfør 6 lag OWATROL DEKS OLJE® D.2 og lad det virke i mindst 12 timer mellem hvert lag.</li> <li>• Alle lag skal påføres indenfor en måned.</li> <li>• Slibning mellem lagene er ikke påkrævet.</li> <li>• Få ekstra højglans finish, slib mellem de sidste to lag med 600 korns slibepapir.</li> <li>• Lad OWATROL DEKS OLJE® D.2 tørre henover 3 dage, før båden tages i brug.</li> </ul>
<b>Rækkeevne</b>	<p>15 m<sup>2</sup> pr. liter.</p> <p>Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur og træets porøsitet.</p>
<b>Vedligeholdelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vask jævnlige med friskt vand for at fjerne salt og snavs.</li> </ul> <p><b>Områder slidt ned til OWATROL DEKS OLJE® D.1* laget:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slib med 320 korns slibepapir.</li> <li>• Rengør området med OWATROL NET-TROL®*. Lad det tørre.</li> <li>• Påfør et lag OWATROL DEKS OLJE® D.1*.</li> <li>• Påfør det nødvendige antal lag OWATROL DEKS OLJE® D.2 for at opnå den samme finish som på resten af området.</li> </ul> <p><b>Ru eller nedslidte områder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vådslib overfladen med 320 korns slibepapir og brug OWATROL DEKS OLJE® D.1* som slibemiddel.</li> <li>• Tør overfladen med en ren, tør og fnugfri klud for at fjerne resterne af slibningsstøvet og OWATROL DEKS OLJE® D.1*. Lad overfladen tørre i 24 timer.</li> <li>• Påfør minimum 2 eller flere lag af OWATROL DEKS OLJE® D.2 for at opnå den samme finish som resten af området.</li> </ul> <p><b>Fuldstændig ny behandling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vådslib overfladen med 320 korns slibepapir og brug OWATROL DEKS OLJE® D.1* som slibemiddel.</li> <li>• Tør overfladen med en ren, tør og fnugfri klud for at fjerne resterne af slibningsstøvet og OWATROL DEKS OLJE® D.1*. Lad overfladen tørre i 24 timer.</li> <li>• Påfør minimum 2 lag af OWATROL DEKS OLJE® D.2 til ønsket finish opnås.</li> </ul>
<b>Begrænsninger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWATROL DEKS OLJE® D.2 skal kun bruges på overflader som allerede er behandlet med OWATROL DEKS OLJE® D.1 eller som tidligere er blevet behandlet med OWATROL DEKS OLJE® D.2.</li> <li>• Påfør ikke OWATROL DEKS OLJE® D.2 i vådt vejr eller sent på dagen når dug eller tåge kan forventes.</li> <li>• OWATROL DEKS OLJE® D.2 er meget glat, især når det er vådt og vi fraråder derefter at bruge det på dæk eller andre steder der skal betrædes.</li> </ul>
<b>Rengøring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengør alt værktøj og udstyr med mineralisk terpentin, mens det fortsat er vådt. Hvis det er blevet tørt kan det rengøres med en malingsfjerner.</li> <li>• Tør straks alle dråber og løbere af med en terpentinvædet klud. Tør OWATROL DEKS OLJE® D.1* kan fjernes med OWATROL DILUNETT®*.</li> <li>• Opbevar og vedligehold påføringsværktøj og -udstyr ifølge vejledningen fra producenten.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Klude, ståluld osv. vædet med OWATROL DEKS OLJE® D.1* kan selvantænde, hvis ikke kasseret korrekt. Klude, ståluld osv. skal gennemvædes med vand efter brug og lægges i en aflukket, vandfyldt metalbeholder, før de kasseres med husholdningsaffald.</p>
<b>Opbevaring</b>	<p>Overskydende OWATROL DEKS OLJE® D.2 skal hældes på mindre, lufttætte metal- eller glasbeholdere. Undgå frost og høje temperaturer.</p>
<b>Sikkerhed</b>	<p>Opbevares utilgængeligt for børn.</p> <p>Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis produktet indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og fremvis beholderen eller etiketten.</p> <p>Vi henviser til sikkerhedsdatablad, som kan findes på <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> eller <a href="http://www.owatrol.dk">www.owatrol.dk</a>.</p>

<b>Generel information</b>	<p>Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail <a href="mailto:info@owatrol.com">info@owatrol.com</a> eller den lokale OWATROL agent i dit land. Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad.</p> <p>Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn.</p> <p>*Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> eller <a href="http://www.owatrol.dk">www.owatrol.dk</a>.</p>
<b>Udstedelsesdato</b>	November 2017.

Owatrol Marine  
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,  
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,  
Tlf. +45 7070 7409,  
[www.owatrol.dk](http://www.owatrol.dk)

Se alle vore løsninger på:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)