



PCD 91

CONSERVACIÓN PARA CORTES DE MADERAS

Descripción	<ul style="list-style-type: none">PCD 91 es un producto de protección para los cortes y retoques de madera tratada en autoclave realizados durante su aplicación en el taller o en las obras antes de aplicar cualquier producto de protección adicional. Contiene un agente protector fungicida en la capa seca.Basado en la tecnología de un saturador, protege la madera a lo largo del tiempo.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none">Gran poder humectante. Excelente impregnación de la parte del corte.No forma película.Lista para usar.Producto base agua.Fácil de aplicar.
Indicaciones	Para todas las maderas tratadas en autoclave.
Características	<p>Clasificación: Familia 7B2 1 clase según la norma NFT 36-005. Apariencia: Líquido. Aglutinante: Resinas acrílicas. Densidad a 20°C: 1,01 ± 0,1. Sólidos: 7 % ± 1. Viscosidad a 20°C: 97 '± 5. pH: 8 ± 0,5. Embalaje: 1 litro - 2.5 litros y 10 litros. Punto de inflamación: > 100°C. COV: Valor límite de la UE para este producto (cat/I): 140 g/l (2010). Este producto contiene máx. 25 g/l. Colores:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Verde Autoclave Marrón Pardo corzo Caqui Gris</div>
Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none">No utilizar a temperaturas ambiente por debajo de 5°C ni superiores a 35°C.Respetar las condiciones y requisitos establecidos por la empresa DURIEU.
Aplicación	<p>Pequeños retoques locales: - Aplicar una capa generosa de PCD 91 cepillando en las partes afectadas. - Limpiar los goteos si se desea.</p> <p>Para grandes recortes: - Posibilidad de realizar inmersión de la zona afectada durante 5 minutos. - Dejar escurrir.</p>
Material de aplicación	Brocha, rodillo, pulverización o por inmersión.
Dilución	No diluir.
Rendimiento	De 5 a 7 m ² /litro. El rendimiento varía según el tipo de uso, el estado de la superficie, la capacidad de absorción de la misma y el modo de aplicación.
Secado	48 horas a 22°C. Es importante respetar el tiempo de secado para permitir que las sustancias activas se unan a la madera.
Limpieza del material	Aqua.
Almacenamiento	Mínimo 1 año en su envase original, sin abrir, protegido de las heladas y temperaturas elevadas.
Información general	Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información proporcionada en esta ficha técnica es precisa. OWATROL International no puede garantizar resultados ya que no podemos controlar las condiciones bajo las que se aplican nuestros productos. Para más información, por favor contacte nuestro departamento técnico por email a: info@owatrol.com o el agente local OWATROL de su país. La información proporcionada anteriormente es correcta a la fecha de expedición. Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento deben ser utilizados teniendo en cuenta las instrucciones de su etiqueta y su ficha técnica.
Seguridad	Mantener fuera del alcance de los niños. Referirse a la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestra web: www.owatrol.com y a los textos que figuran en el embalaje, conformes a la legislación vigente.
Versión	11/2018

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.

Owatrol Original
es una marca

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13



Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com

