



INTERIOR  
EXTERIOR



## SANIXYL

# INSECTICIDA Y FUNGICIDA CON BASE ACUOSA

### Propiedades

- Impide y repara el ataque de insectos y de hongos.
- Insecticida y fungicida.
- Formulado para proteger de las termitas y la mancha azul.
- Hasta 10 años de efectividad<sup>(1)</sup>.
- Fácil aplicación. Penetración excelente.
- Listo para usar. Claro. Olor suave.
- A base de agua - no inflamable.
- Protege las clases 1,2 y 3A.

### Usos básicos

- Interiores: vertical y horizontal - paneles, escaleras, muebles...
- Exteriores: vertical y horizontal - revestimientos, ventanas, y marcos de puertas...

#### **Madera en buenas condiciones o infectada**

##### Prevención:

- Insectos: Capricornio, Vrillettes, Lyctus, Termitas.
- Hongos de putrefacción cúbicos y decoloración de la mancha azul.

##### Curativo:

- Insectos: Capricornio, Vrillettes, Termitas<sup>(2)</sup>.
- Elimina todo tipo de insectos perforadores e impide otra reinfección.

### Datos técnicos

#### **CONTENIDO:**

Cypermetrina <0.10 % m/m, Propiconazol <0.05 % m/m, IPBC <0.05 % m/m, Tebuconazol <0.05 % m/m.

#### **Tipo de solvente:** agua.

**Almacenaje:** 3 años en el embalaje original sin abrir.

**Envase:** 1L, 2.5L, 10L.

**Color:** claro.

#### **Tiempo de secado:**

- Secado total: 24/48 horas.
- Tiempo de revestimiento: acabado del solvente - 4 horas. Acabado basado en agua/acrílico - seco al tacto.

#### **Compatibilidad:** cualquier producto mono componente o bicomponente.

**NOTA:** el tiempo de acabado dependen de la absorción del sustrato y de las condiciones del secado - de la temperatura y la humedad.

### Preparación de la superficie

#### **Indicaciones generales:**

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad, grasa, mugre y revestimientos anteriores. Despues de limpiar, dejar secar la madera 2-3 días de tiempo seco o hasta alcanzar un contenido de humedad del 18% o menos antes de aplicar SANIXYL.

SANIXYL solo puede aplicarse en superficies de madera desnuda. Todos los demás acabados deben ser total y completamente eliminados.

La madera debilitada por una infestación debe ser recortada y reparada con un sistema de reparación de madera adecuado o una nueva pieza de madera que encaje correctamente.

Todas las secciones recortadas deben ser tratadas antes de proceder a su reparación.

Todo nuevo ensamblado en las piezas de madera debe ser tratado antes de proceder a su fijación.

Si fuera necesario, lijar la superficie despues de limpiar (grano 100) y/o decapar.

#### **Nuevas superficies de madera:**

Lijar la superficie con grano 100 para mejorar la penetración. Desempolvar.

#### **Superficies de madera curada (sin tratar):**

La madera que ha sido curada durante un período de 6 meses o más, o que se ha vuelto gris debe limpiarse con NET-TROL®\* para eliminar los restos de las fibras de la madera, de suciedad y cualquier otro tipo de contaminantes de superficie antes de aplicar SANIXYL.

#### **Superficies previamente engrasadas:**

Interiores: contactar con nuestro departamento técnico para más información y consejos.

Exteriores: todos los aceites o selladores deben ser total y completamente eliminados con AQUANETT®\* y las superficies decapadas deben ser neutralizadas con NET-TROL®\* antes de aplicar SANIXYL.

#### **Superficies recubiertas anteriormente (pintura, tinte, barniz...):**

Interiores: contactar con nuestro departamento técnico para más información y consejos.

Exteriores: todos los revestimientos anteriores deben ser total y completamente eliminados con DILUNETT®\* y las superficies decapadas deben ser neutralizadas con NET-TROL®\* antes de aplicar SANIXYL.

Para otros acabados bicomponentes, uretanos...: contactar con nuestro departamento técnico para más información y consejos.

|  |   |
|--|---|
| <b>Material de aplicación</b>                | Brocha.<br>Pistola de jardín.<br>Inyección a presión.<br>Inmersión.   |
| <b>Consejos para una aplicación correcta</b> | Cubrir todo lo que no se desee tratar, incluso las plantas, los arbustos, los estanques, etc.<br>Aplicar entre 5°C y 35°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o en superficies calientes.<br>Agitar o remover bien antes de usar.<br>No aclarar.<br>Los revestimientos verticales deben ser aplicados de arriba abajo.<br>Cuando se proceda a la aplicación con la pistola de jardín, ajustar la boquilla para impedir la formación de vaho.<br>Después de la aplicación con la pistola, cepillar o pasar el rodillo de nuevo para mejorar la penetración y la uniformidad del rendimiento.<br>No usar SANIXYL cerca de una fuente de calor.<br>No tratar colmenas.<br>Consultarnos para obtener información adicional y consejos antes de usar SANIXYL en maderas de árboles latifoliados (de hoja ancha) - roble, castaño, fresno...  |
| <b>Aplicación</b>                            | <p><b>Indicaciones generales</b><br/>Saturar completamente la fibra cortada transversalmente. Esto se puede hacer aplicando SANIXYL sobre mojado hasta que no se requiera otro producto posterior.</p> <p><b>Madera nueva o madera en buenas condiciones</b><br/>Aplica una generosa cantidad de SANIXYL hasta saturar la superficie.<br/>NOTA: la madera exterior a la que se le debe aplicar un acabado con TEXTROL®, o cualquier otro tipo de acabado OWATROL que no sea recomendado para madera exterior nueva, se le debe aplicar un acabado con SEASONITTE®*.</p> <p><b>Madera infectada en condiciones sanas</b><br/>Partes grandes: perforar cada 20 cm. Partes pequeñas: perforar cada 40 cm.<br/>Inyectar SANIXYL en los agujeros perforados. Seguir aplicando cantidades generosas de SANIXYL hasta saturar la superficie.</p> <p><b>INMERSIÓN</b><br/>Contactar con nosotros.<br/><b>Consultarnos para obtener información adicional y consejos antes de usar SANIXYL en árboles latifoliados (de hoja ancha) - roble, castaño, fresno...</b></p> |
| <b>Rendimiento</b>                           | Preventivo: 5 m <sup>2</sup> por litro.<br>Curativo: 3 m <sup>2</sup> por litro.<br>El rendimiento actual variará en función del método de aplicación, tipo, textura, edad y porosidad de la madera.  |
| <b>Limpieza</b>                              | Limpiar todas las herramientas y el equipo con jabón y agua.  |
| <b>Almacenamiento</b>                        | Mantener fuera de las temperaturas bajo cero y de las temperaturas altas.<br>Si SANIXYL se congela, remover o agitar para recuperar su consistencia y su efectividad.<br>Almacenar únicamente en el envase original.  |
| <b>Información general</b>                   | <p>Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información proporcionada en esta ficha técnica es precisa. <b>OWATROL International</b> no puede garantizar resultados ya que no podemos controlar las condiciones bajo las que se aplican nuestros productos. Para más información, por favor contacte nuestro departamento técnico por email a: <a href="mailto:info@owatrol.com">info@owatrol.com</a> o el agente local OWATROL de su país. La información proporcionada anteriormente es correcta a la fecha de expedición.</p> <p>Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento deben ser utilizados teniendo en cuenta las instrucciones de su etiqueta y su ficha técnica.</p>   |
| <b>Seguridad</b>                             | Referirse a la ficha de seguridad (MSDS) disponible en <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> y al texto en el embalaje. Mantener fuera del alcance de los niños.   |
| <b>Fecha de expedición</b>                   | Abril del 2012.   |

\* Mismo fabricante

(1) cuando se usa acorde a la ficha técnica y al código vigente de práctica, SANIXYL tiene una efectividad insecticida preventiva hasta 10 años.

(2) cuando se trata la madera infectada por termitas, el trabajo debe llevarse a cabo por un personal cualificado usando TMU 84.