



VEGAFLOOR®

VITRIFICADOR MONOCOMPONENTE

Descripción	VEGAFLOOR® pertenece a la nueva generación de productos a base de agua, respetuosos con el medio ambiente. Esta resina de poliuretano monocomponente ofrece una resistencia excelente al desgaste mecánico y químico. Proporciona una protección duradera a todos los suelos de madera sujetos a un tráfico normal a intenso.															
Propiedades	<ul style="list-style-type: none">• Poliuretano acrílico.• Aplicación fácil.• Resistencia mecánica y química óptima, incluso contra los productos con amoníaco.• Incoloro - inodoro.• No se vuelve amarillento con el paso del tiempo y es insensible a la luz.• No resbaladizo.• Disponible en mate, satinado o brillante.															
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none">• Embellece y protege las escaleras, parqués y suelos de interior.• Ideal para: Tráfico normal: habitaciones, salones... Tráfico intenso: pasillos, escaleras, comedores...															
Características	Tipo de resina: Poliuretano acrílico. Color: Incoloro. Acabados: Mate, satinado, brillante. Punto de inflamación: No inflamable. pH: 8.5 ± 0.5. Densidad (a 20°C): 1.04 ± 0.05. Contenido Sólido: 39% ± 2. Resistencia química (productos domésticos): Muy buena, incluso contra los productos con amoníaco. Envases: 1L, 2,5L (sólo brillante), 5L & 10L.															
Rendimiento	<ul style="list-style-type: none">• Aproximadamente de 6 a 7 m² por capa por litro.• El rendimiento puede variar en función del estado del soporte, de su impregnación así como del material de aplicación.															
Material de aplicación	<ul style="list-style-type: none">• Rodillo sintético de microfibra o brocha (especial vitrificación).• El uso del mismo rodillo es compatible con PRIMAFLOOR®*.															
Dilución	<ul style="list-style-type: none">• No diluir, listo para usar.															
Recomendaciones generales	<ul style="list-style-type: none">• Proteger todo lo que no deba ser tratado.• Quitar plantas y flores. Desplazar o cubrir la pecera.• La madera debe estar limpia, seca, sin grasa y libre de cualquier acabado antes de proceder a la aplicación (ver "preparación del soporte").• Se recomienda una aplicación previa de PRIMAFLOOR®* para conseguir un resultado óptimo con dos capas de VEGAFLOOR®. Se puede aplicar únicamente VEGAFLOOR® en dos o tres capas en función del resultado deseado y del estado de la madera.															
Preparación de la superficie	<ul style="list-style-type: none">• Para evitar las rayadas demasiado profundas debido al lijado, realizar una prueba de lijado con una pulidora de parquet equipada con un grano del nº40 o 50.• En función del resultado visual obtenido, seguir progresivamente con un grano más fino hasta el nº80 o 100, o bien empezar con un grano más grande (grano < 40) para un suelo tratado con aceite y sin allanar.• Emplear una bordeadora para los bordes, un rascador o unas tijeras de madera para las esquinas.• Si fuera necesario, llenar las grietas < 2 mm con LIANFLOOR®* y retomar el lijado con un grano nº80 o 100 según el último grano empleado.• Terminar con los lijados de acabado hasta llegar a los granos de nº120 a 150 en función del grosor de la capa. <table border="1"><thead><tr><th>Grano grueso</th><th>Grano medio</th><th>Grano fino</th></tr></thead><tbody><tr><td>24</td><td>30</td><td>36</td></tr><tr><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>80</td><td>100</td><td>120</td></tr><tr><td></td><td></td><td>150</td></tr></tbody></table>	Grano grueso	Grano medio	Grano fino	24	30	36	40	50	60	80	100	120			150
Grano grueso	Grano medio	Grano fino														
24	30	36														
40	50	60														
80	100	120														
		150														
Consejos	<ul style="list-style-type: none">• Respetar la escala de granulometría. Se recomienda saltar únicamente un solo grano a la vez.• Adaptar la presión y la rapidez del lijado en función del grano empleado, de la naturaleza de la madera más o menos tierna y del grosor de la capa. Es esencial una buena preparación para el aspecto final del acabado.• Quitar el polvo rigurosamente, con un aspirador, entre cada lijado sin olvidar los huecos (zócalos, radiadores, tuberías, bordes de ventanales...).• Parqués anteriormente tratados con aceite o encerados: actuar con un decapado en seco con DSP 800* y después desengrasar antes de proceder al lijado (consultar con nosotros).															

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.

Recomendaciones antes de la aplicación	No aplicar bajo una temperatura ambiente, y de la madera, inferior a 10°C o superior a 25°C.
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Agitar bien el producto. Aplicar una primera capa uniforme de VEGAFLOR®. Realizar 3 pasadas cruzadas en una aplicación situándose frente a la luz y empezando por el lado opuesto a la puerta e ir progresando hacia ella. • Empezar por los bordes y seguir por toda la superficie trabajando por zonas de 2 m en 2 m. • No abrir las ventanas durante la aplicación para evitar un secado demasiado rápido. • Dejar secar de 3 a 4 horas en función de las condiciones ambientales. • Pulir (granos nº 150 a 180) y quitar el polvo minuciosamente. • Aplicar la segunda capa de VEGAFLOR®. No dejar pasar más de 12 horas entre la aplicación de las 2 capas.
Recomendaciones para después de la aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar como mínimo 48 horas antes de volver a colocar los muebles, protegiendo los pies con parches. • No recubrir el soporte vitrificado con alfombras o lonas de protección durante 14 días después de aplicar el vitrificador.
Limpieza del material	Con agua en cuanto termine la utilización.
Secado y recubrimiento (a 20°C y 50% de higrometria relativa)	<ul style="list-style-type: none"> • Seco al tacto: 2 a 3 horas. • Seco para lijar: 4 horas. • Recubrimiento: 4 a 12 horas. • Tráfico medio: 24 horas. • Tráfico intenso: 2 semanas. • Dureza final: 2 semanas.
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • 1 año en su embalaje de origen sin abrir. • No dejar que se congele y evitar las temperaturas altas.
Información general	Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información proporcionada en esta ficha técnica es precisa. OWATROL International no puede garantizar resultados ya que no podemos controlar las condiciones bajo las que se aplican nuestros productos. Para más información, por favor contacte nuestro departamento técnico por email a: info@owatrol.com o el agente local OWATROL de su país. La información proporcionada anteriormente es correcta a la fecha de expedición. Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento deben ser utilizados teniendo en cuenta las instrucciones de su etiqueta y su ficha técnica.
Seguridad	Mantener fuera del alcance de los niños. Referirse a la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestra web: www.owatrol.com y a los textos que figuran en el embalaje, conformes a la legislación vigente.
Versión	11/2018

* Mismo fabricante

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

Owatrol Original
es una marca



OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com