



# ELIXSTAGE

## PEINTURE MATE POUR SCÈNE



### DESCRIPTION

- Peinture polyvalente noire mate destinée à masquer les arrières plans, les fonds de spectacle et les plateaux de prises de vue, mais aussi les scènes extérieures temporaires (usage limité à une saison).

### SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur/Extérieur (limité à 1 saison).
- Bois, ciment, tissus, cartons, papiers.
- Surfaces verticales et horizontales, sols et murs.

### PROPRIÉTÉS

- Antireflet pour un bon rendu des scénarios d'éclairage.
- Mat profond pour absorber la lumière et les éclairages directs.
- Accrochage sur la plupart des supports absorbants et aussi temporairement sur les métaux préalablement protégés par une sous-couche appropriée.
- Masque les arrières plans
- Absorbe la lumière.

**FINITION**  
Mat

**FORMAT**  
5L

**USAGE**  
Intérieur/Extérieur

**MATÉRIEL**  
Pinceau - Brosse - Rouleau  
Pistolet



Noir profond

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36005
<b>Liant</b>	À base de résines acrylique
<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Neutre
<b>Monocomposant/bicomposant</b>	Monocomposant
<b>Densité</b>	1.31 +/-0.05
<b>Viscosité</b>	38-43 Poises
<b>Extrait sec</b>	56 +/-2
<b>Brillance</b>	<10
<b>Aspect</b>	Mate lisse noire
<b>pH</b>	8.5-9
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140g/l (2010). Ce produit contient max. 13g/l
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet airless ou basse pression
<b>Dilution</b>	Pour un meilleur confort d'application, il est possible de diluer légèrement ELIXSTAGE à hauteur de 5 % d'eau pour les fonds absorbants afin de l'adapter aux conditions et aux procédés d'application
<b>Rendement</b>	5 à 8 m <sup>2</sup> par litre et par couche
<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	Sec au toucher : 1 à 2 heures Recouvrement : 3 à 4 heures Trafic léger avec précautions : 12 heures Trafic normal (y compris passage de transpalettes) : 24 heures Le temps de séchage et de recouvrement peut varier en fonction de l'état et la porosité du support, la température et l'hygrométrie
<b>Nettoyage du matériel</b>	À l'eau
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être préparé conformément aux DTU en vigueur (notamment au DTU 59.1), impérativement sain, propre (lessivé avec notre nettoyant de surface SURCLEAN\* ou notre nettoyant décrassant ELIXCLEAN\*), sec et dépoussiéré.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage. Dépolir les surfaces lisses.
- Support béton :
  - Travailler sur un béton ou ciment sec, sur béton neuf attendre 28 jours par tranche de 10 cm d'épaisseur de béton avant d'appliquer un primaire ou la finition.
  - Dégraisser et décrasser impérativement les sols avec ELIXCLEAN\* afin de dissoudre les graisses, salissures nuisibles à l'adhérence.
  - Contrôler le coefficient de porosité sur un ciment lisse avec le test de la goutte d'eau. Si elle ne pénètre pas, utiliser le SHAMPOING SOL OXI\*. Puis rincer abondamment. Si nécessaire répéter l'opération.
  - Contrôler l'absence de condensation. Test du film plastique de 1 m<sup>2</sup> scotché sur le support pendant 12 heures. S'il n'y pas de condensation, application possible d'ELIXSTAGE. Si de la condensation est présente sous le film (remontées d'humidité par capillarité), faire sécher impérativement le support et renouveler ultérieurement le test.

Pour les scènes extérieures non démontables (support minéral), en cas de présence de lichens ou verdissures, appliquer au préalable PROXYNETT\* ou ANTIVERDISSURES CONCENTRÉ ATM\*.

- Supports difficiles :

Sur surfaces peintes en mauvais état et non adhérentes ainsi que sur supports dégradés non cohérents ou douteux, acier neuf ou rouillé, galva, alu, zinc après préparation adéquate (voir la fiche technique du primaire PID 60\*), appliquer impérativement une couche de primaire PID 60\*. Attendre 24 heures avant l'application d'ELIXSTAGE.

- Sur bois neuf :

Dégraisser avec ELIXCLEAN\*, rincer puis poncer (grain 80).

## CONSEIL DE PRO

- Sur surfaces déjà peintes en bon état et préparées ainsi que sur supports sains et cohérents possibilité d'appliquer directement ELIXSTAGE en 2 couches sans passer par un primaire au préalable.
- Pour un meilleur confort d'application, il est possible de diluer légèrement ELIXSTAGE à hauteur de 5 % d'eau pour les fonds absorbants afin de l'adapter aux conditions et aux procédés d'application.

## APPLICATION

- Bien mélanger le produit avant l'usage.
- La mise en peinture se fera par des températures ambiantes comprises entre +10 et +25°C, sans risque de pluie dans les 3 heures.
- S'applique en 2 couches si le fond est uniforme. Application au pinceau, au rouleau (manchon pour acrylique, privilégier des rouleaux à poil moyen 14mm) ou au pistolet.
- Appliquer chaque couche de façon régulière. Procéder par zone d'environ 1/4 de m<sup>2</sup>. Dégager les angles à l'aide d'une brosse à réchampir, puis décharger le rouleau sur la zone et appliquer en croisant les passes. Si la quantité de produit est trop importante, élargir la zone d'application. Les zones d'application doivent se chevaucher légèrement.
- Lors d'une application sur bois, privilégier une brosse plutôt qu'un rouleau, sauf en cas de grande surface. Appliquer dans le sens du fil du bois par un mouvement d'aller et retour.
- Pour éviter les coulures, ne pas surcharger le produit. Il est très nettement préférable d'appliquer plusieurs couches entre 150 et 200 microns par couche humide plutôt qu'une seule couche épaisse.
- Pour un meilleur rendu, un léger ponçage entre couche pourra être effectué.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Pour les sols à fortes sollicitations mécaniques (abrasion), trois couches sont conseillées.

\* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition 10/2024.**

Owatrol® Original  
est une marque

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Chaussée de Huy, 368  
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**