



LASURELL®

LASURE POUR BÂTIMENT ALIMENTAIRE

**DESCRIPTION**

- Lasure satinée, haute protection pour le bois et les supports minéraux.
- Imprègne et protège les supports poreux dans une atmosphère alimentaire.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur.
- Toute essence de bois.
- Béton, PVC, ciment.
- Vertical/Horizontal (hors sol).

PROPRIÉTÉS

- Haute résistance aux produits chimiques d'entretiens y compris ammoniaqués.
- Ne jaunit pas.
- Grande facilité d'application sans reprise.

FINITION
Satin

FORMAT
1L - 5L

USAGE
Intérieur

MATÉRIEL
Brosse - Rouleau - Pistolet



Incolore



Chêne clair



Chêne moyen

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Classification	Famille 1 classe 6a/7b2 selon norme NFT36005
Liant	Acrylique/PU
Solvant type	Eau
Odeur	Neutre
Monocomposant/bicomposant	Monocomposant
Densité	1,04 ± 0,05
Viscosité	60-70 Cp
Extrait sec	40% ± 2
Brillance 60°	30 +/-
pH	7-9
Aspect	Satin
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130g/l (2010). Ce produit contient max. 100g/l
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	8 à 10 m² par litre et par couche
Séchage & recouvrabilité	Recouvrable : 2 à 3 heures Sec et dur : 24 à 48 heures
Nettoyage du matériel	Eau savonneuse ou SURCLEAN*
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être propre, non gras (nettoyé avec SURCLEAN*), sec, sain, préparé selon les exigences du DTU en vigueur.
- Les supports doivent être exempt de toutes matières non adhérentes.
- Les supports en bois devront être préalablement égrenés avec un papier fin (80 ou 120).
- Les supports minéraux devront être parfaitement dé poussiérés.
- Sur béton ou ciment neufs /bruts, prévoir 3 mois de séchage minimum et neutraliser l'alcalinité à l'aide de notre SHAMPOOING SOL* Oxi.
- Les supports devront être poreux.
- Pour une application sur support peint, lessiver le support avant application. Dépolir à l'aide d'un papier abrasif fin avant application.
- Après un ponçage, égrena ge, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux sur la totalité du support
- Température d'application : entre +10°C et 30°C.

APPLICATION

- Bien mélanger avant la mise en œuvre.
- Toujours prévoir la quantité de LASURELL® nécessaire pour être certain d'achever les travaux.
- Sur un support préparé, appliquer 1 couche de LASURELL®. Application au rouleau (microfibre ou spécial acrylique <12 mm de préférence) appliquer dans le sens naturel du support (sens des fibres du bois, ...).
Ne pas surcharger.
- Laisser sécher 2 heures ou quand le produit est sec au toucher.
- Appliquer une seconde couche de LASURELL®.
- Dans le cas d'une application au pistolet, prévoir un lissage afin d'éviter toute coulure éventuelle et favoriser la pénétration de LASURELL®

MAINTENANCE

- Le support devra être propre, non gras et sec. Si nécessaire, nettoyer le support au SURCLEAN*.
- Bien laisser sécher puis appliquer 1 couche de LASURELL®.

* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 10/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70