



NET-TROL® 400

DÉSHUILEUR / DÉCRASSANT

TOUS BOIS*



DESCRIPTION

- Nettoyant dégraissant destiné à la préparation et à la mise à nu des support bois avant traitement par un saturateur.
- Gélifié : ne coule pas. Idéal pour les surfaces verticales.
- Sans solvant ni paraffine.
- N'attaque pas les plastiques, liners de piscines

PROPRIÉTÉS

- Élimine en profondeur et sans effort (par simple rinçage à l'eau) toutes les huiles noircies. Les rend solubles à l'eau. 5-10 minutes suffisent.
- Nettoie aussi les taches de gras incrustées sur les bois composites.
- Déglace les bois neufs (nous consulter pour un mode opératoire).
- Doit être neutralisé avec NET-TROL®200**

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Bois : tous bois hors bois taniques*.
- Vertical/horizontal : bardage, terrasse, volets, salon de jardin...

FORMAT
1L - 2,5L - 10L

USAGE
Extérieur

MATÉRIEL
Pinceau nylon ou brosse à encoller

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
Densité	1.03 +/-0.05
pH	>12
Biodégradabilité (OCDE 301F - 28 jours)	Facilement biodégradable
Viscosité	Gélifié
Matériel d'application	Pinceau nylon ou brosse à encoller.
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	5-6 m ² /l
Séchage & recouvrabilité	Temps d'action 5 à 15 minutes, séchage après neutralisation au moins 3 jours.
Nettoyage du matériel	Eau
Stockage	Minimum 18 mois en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.
- Dégager la surface et retirer tout objet ou saleté de la surface à traiter.

CONSEIL DE PRO

Lors d'un déshuilage sur une surface verticale, préférer travailler du haut vers le bas, surtout au moment du rinçage.

APPLICATION

Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.
Toujours procéder à un essai préalable sur une petite zone.

- Appliquer une couche épaisse de NET-TROL® 400 sur la surface à déshuiler. Sur une grande surface, travailler par zones successives.
- Laisser agir le produit 5-10 minutes, 15 minutes au maximum. Les conditions météo (température ou taux d'humidité) peuvent influencer sur le temps d'action nécessaire au produit.
- Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur basse pression (maxi 50 bars se tenir à bonne distance du support). Le support est déshuilé.
- Immédiatement sur bois mouillé, neutraliser au NET-TROL® 200* (étape indispensable).
- Dans certain cas, il se peut que des traces d'huile persistent notamment au cœur du bois. Renouveler alors une fois l'application, accompagner le rinçage d'un léger frottement à l'aide d'une brosse nylon.
- Après séchage complet du support (minimum 3 jours selon météo), égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Une fois ainsi traité, nous vous recommandons de protéger à nouveau le support à l'aide par exemple d'un saturateur de type D1 PRO** ou PROTEXT®**

*Sauf Chêne et Châtaignier. Précautions à prendre sur le Red Cedar.
** Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 12/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 360
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70