



# PREPDECK®

## DÉCAPE DÉGRISE DÉGLACE LES BOIS



### DESCRIPTION

- Décapant, dégriseur, déglaceur tous bois\* extérieurs.
- Préparateur de surface avant la finition TROPITECH® ALL IN ONE\*\*.

### PROPRIÉTÉS

- Décape les finitions des bois extérieurs.
- Dégrise, nettoie les bois restés aux intempéries.
- Réduit le glacis des bois neufs.

### SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Bois : tous bois non taniques.
- Vertical/horizontal : bardages, terrasses...

**FORMAT**  
1L - 2,5L - 10L

**USAGE**  
Extérieur

**MATÉRIEL**  
Pinceau ou rouleau synthétique de qualité,  
gants + nettoyeur basse pression.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Marquée
<b>Densité</b>	1,05 ± 0,05
<b>Biodégradabilité (OCDE 301F - 28 jours)</b>	Facilement biodégradable
<b>Viscosité</b>	Légèrement gélifié 70 cSt (23°C)
<b>Extrait sec</b>	9,5 % ± 2
<b>pH</b>	>13
<b>Aspect</b>	Liquide ambré
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet.
<b>Dilution</b>	A l'eau, voir ci-dessous
<b>Rendements</b>	Utilisé pur : 2 à 5 m <sup>2</sup> /l. Utilisé dilué : 5-10 m <sup>2</sup> /l si 1 volume de PREPDECK® pour 1 volume d'eau. 10-15 m <sup>2</sup> /l si 1 volume de PREPDECK® pour 3 volumes d'eau. 15-20 m <sup>2</sup> /l si 1 volume de PREPDECK® pour 5 volumes d'eau. 25-30 m <sup>2</sup> /l si 1 volume de PREPDECK® pour 10 volumes d'eau. Le rendement pratique varie en fonction du type et de l'état de surface.
<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	Recouvrable immédiatement avant séchage par TROPITECH® ALL IN ONE** Neutralisation immédiate au NET-TROL® 200** avant tout autre finition.
<b>Nettoyage du matériel</b>	À l'eau
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. Ne pas stocker dans un emballage métallique.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud, le produit risquant de sécher trop rapidement
- Bien agiter avant emploi.
- Ne pas appliquer sur l'aluminium.
- Ne pas utiliser de tampon ou de brosse métallique.

## CONSEIL DE PRO

Pour exemple, quelques dilutions pratiques :

<b>Dilution</b>	<b>Fonction</b>	<b>Temps d'action à prévoir en moyenne (à 20°C)</b>
Pur	Décapant	Pour décapage acrylique endommagé / glycéro quasi neuf/ produit inconnu
1 volume de PREPDECK® pour 1 volume d'eau	Décapant	Pour décapage glycéro / ancienne huile
1 volume de PREPDECK® pour 3 volumes d'eau	Nettoyant intense	Pour support très fortement grisé, verdi, et/ou noirci hors ancienne huile.
1 volume de PREPDECK® pour 5 volumes d'eau	Dégriseur / nettoyant	Pour support fortement grisé
1 volume de PREPDECK® pour 10 volumes d'eau	Nettoyant	Pour nettoyage et préparation avant TROPITECH® ALL IN ONE**

Pour une utilisation en tant que déglaçant, pour ouverture des pores du bois, il convient de faire des essais préalables pour déterminer la dilution la plus adéquate.

Pour orienter les essais :

<b>Dilution</b>	<b>Type de bois à déglacer</b>	<b>Temps d'action à prévoir en moyenne (à 20°C)</b>
1 volume de PREPDECK® pour 1 volume d'eau	Bois exotique peu poreux de 6 à 8 mois	20 à 25 min
1 volume de PREPDECK® pour 3 volumes d'eau	Bois exotique insuffisamment poreux de plus de 8 mois	15-20 minutes
1 volume de PREPDECK® pour 5 volumes d'eau	Bois résineux frais de rabotage	15-20 minutes
1 volume de PREPDECK® pour 10 volumes d'eau	Bois résineux insuffisamment poreux	15-20 minutes

Lors d'une application au rouleau ou au pinceau, profiter du rechargement de votre matériel pour agiter le produit. Lors d'une application au pulvérisateur, afin de garder l'homogénéité parfaite de votre dilution, penser à agiter le mélange régulièrement afin d'éviter les traces dues aux écarts de concentrations.

## **APPLICATION**

Bien agiter le produit avant application.

Toujours procéder à un essai préalable sur une petite zone.

### **Décaper :**

- Utiliser pur.
- Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.
- Appliquer généreusement PREPDECK® au pinceau ou au rouleau synthétique.
- Travailler par zones d'application de 20 minutes environ.
- Laisser agir PREPDECK® pendant 20 minutes en s'assurant qu'il ne sèche pas et recouvre bien la zone à décaper. Pour une ancienne lasure en bon état, prévoir au minimum 2 applications de 20 minutes chacune.
- Rincer abondamment à l'eau douce avec un nettoyeur basse pression (40/50 bars maxi) à 50 cm de la surface du bois afin de ne pas l'endommager.
- Sur bois mouillé dès la fin du rinçage, neutraliser au NET-TROL® 200\*\*.

Pour une lasure 100 % acrylique, préférez le DSP 800\*\*.

### **Dégriser/nettoyer :**

- Diluer le PREPDECK® dans de l'eau douce et propre : 1 litre de PREPDECK® pour 5 à 10 litres d'eau suivant l'essence et l'état général du bois.
- Agiter le mélange régulièrement pendant l'emploi.
- Appliquer le mélange (PREPDECK® + eau) au pinceau ou au rouleau synthétique.
- Laisser agir 5 minutes environ pour une dilution de 1/5 et 10 minutes pour une dilution de 1/10.
- Rincer abondamment à l'eau douce au nettoyeur basse pression (40/50 bars maxi) à 50 cm de la surface du bois afin de ne pas l'endommager.
- Sur bois mouillé dès la fin du rinçage neutraliser au NET-TROL® 200\*\* ou appliquer directement TROPITECH® ALL IN ONE.

### **Réduire le glacis des bois neufs ou préparation du support avant protection :**

- Diluer le PREPDECK® dans de l'eau douce et propre : 1 litre de PREPDECK® pour 1 à 10 litres d'eau suivant l'essence de bois.
- Appliquer le mélange (PREPDECK® + eau) au pinceau ou au rouleau synthétique.
- Agiter régulièrement ce mélange au cours de l'application.
- Laisser agir 10 à 20 minutes maximum et toujours 20 minutes pour bois exotiques denses très fermés (l'Ipé, ...).
- Rincer abondamment et avec un nettoyeur basse pression (40/50 bars maxi) à 50 cm de la surface du bois afin de ne pas l'endommager.
- Sur bois mouillé dès la fin du rinçage neutraliser au NET-TROL® 200\*\* ou appliquer directement TROPITECH® ALL IN ONE\*\*.

L'utilisation du NET-TROL® 200\*\* indiquée ci-dessus n'est pas nécessaire si la finition choisie est TROPITECH® ALL IN ONE\*\*.

\*Sauf Chêne, Châtaignier et Red Cedar.

\*\* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 12/2024.**

---

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Chaussée de Huy, 368  
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**