



PREPDECK® BIOSOURCÉ

DÉCAPE DÉGRISE DÉGLACE LES BOIS



DESCRIPTION

- Décapant, dégriseur, déglaceur tous bois* extérieurs.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Bois : tous bois non taniques.
- Vertical/horizontal : bardages, terrasses...

PROPRIÉTÉS

- 4 en 1 :
 - Décape les finitions des bois extérieurs.
 - Dégrise, nettoie les bois restés aux intempéries.
 - Réduit le glacis des bois neufs.
 - Nettoie en profondeur.

FORMAT
1L - 2,5L - 10L

USAGE
Extérieur

MATÉRIEL
Pinceau ou rouleau
synthétique de qualité, gants
+ nettoyeur basse pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Eau
Odeur	Agrume
Densité	1,05 ± 0,05
Viscosité	Légèrement gélifié 70 cSt (23°C)
Extrait sec	9,5 % ± 2
pH	>13
Aspect	Liquide ambré
Point d'éclair	Non classé inflammable.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Dilution	A l'eau, voir ci-dessous
Rendement	Utilisé pur : 2 à 5 m ² /l. Utilisé dilué : 5-10 m ² /l si 1 volume de PREPDECK® pour 1 volume d'eau. 10-15 m ² /l si 1 volume de PREPDECK® pour 3 volumes d'eau. 15-20 m ² /l si 1 volume de PREPDECK® pour 5 volumes d'eau. 25-30 m ² /l si 1 volume de PREPDECK® pour 10 volumes d'eau. Le rendement pratique varie en fonction du type et de l'état de surface.
Séchage & recouvrabilité	Neutralisation immédiate au NET-TROL®200** avant toute finition hors TROPITECH ALL IN ONE* (nous consulter)
Nettoyage du matériel	À l'eau
Stockage	Minimum 1an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. Ne pas stocker dans un emballage métallique

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud, le produit risquant de sécher trop rapidement
- Bien agiter avant emploi.
- Ne pas appliquer sur l'aluminium.
- Ne pas utiliser de tampon ou de brosse métallique.

CONSEIL DE PRO

Pour exemple, quelques dilutions pratiques :

Dilution	Fonction	Temps d'action à prévoir en moyenne (à 20°C)
Pur	Décapant puissant	Pour décapage acrylique endommagé / glycéro quasi neuf/ produit inconnu
1 volume de PREPDECK® BIOSOURCÉ pour 1 à 3 volumes d'eau	Décapant	Pour décapage glycéro / ancienne huile
1 volume de PREPDECK® BIOSOURCÉ pour 4 à 5 volumes d'eau	Nettoyant intense / déshuileur	Pour support très fortement grisé, verdi, et/ou noirci
1 volume de PREPDECK® BIOSOURCÉ pour 5 à 7 volumes d'eau	Dégriseur / nettoyant	Pour support fortement grisé
1 volume de PREPDECK® BIOSOURCÉ pour 8 à 10 volumes d'eau	Nettoyant	Pour élimination de saleté superficielle

Pour une utilisation en tant que déglaçant, pour ouverture des pores du bois, il convient de faire des essais préalables pour déterminer la dilution la plus adéquate.

Pour orienter les essais :

Dilution	Type de bois à déglacer	Temps d'action à prévoir en moyenne (à 20°C)
1 volume de PREPDECK® BIOSOURCÉ pour 3 volumes d'eau	Bois exotique peu poreux de 6 à 8 mois	En 2 fois 20 à 25 min
1 volume de PREPDECK® BIOSOURCÉ pour 3 volumes d'eau	Bois exotique insuffisamment poreux de plus de 8 mois	15-20 minutes
1 volume de PREPDECK® BIOSOURCÉ pour 5 volumes d'eau	Bois résineux frais de rabotage	15-20 minutes
1 volume de PREPDECK® BIOSOURCÉ pour 10 volumes d'eau	Bois résineux insuffisamment poreux	15-20 minutes

Soigner la dilution du produit. Pour une meilleure homogénéité, il est préférable de faire votre dilution en 3 étapes :

- 1) Dans un récipient adapté verser la moitié de l'eau prévue pour le mélange.
- 2) Ajouter la quantité de PREPDECK® BIOSOURCÉ souhaitée et mélanger soigneusement
- 3) Une fois le mélange homogène, ajouter le reste de l'eau prévue et mélanger à nouveau pour finaliser la dilution.

Lors d'une application au rouleau ou au pinceau, profiter du rechargement de votre matériel pour agiter le produit.
Lors d'une application au pulvérisateur, afin de garder l'homogénéité parfaite de votre dilution, penser à agiter le mélange régulièrement afin d'éviter les traces dues aux écarts de concentrations.

APPLICATION

Bien agiter le produit avant application.

Toujours procéder à un essai préalable sur une petite zone.

Lors d'une application verticale, travailler du haut vers le bas.

Décaper / déshuiler :

- Utiliser pur ou dilué. Voir le tableau ci-dessus pour adapter votre dilution.
- Se munir de gants en caoutchouc et de lunettes de protection.
- Appliquer généreusement PREPDECK® BIOSOURCÉ au pinceau ou au rouleau synthétique.
- Travailler par zones d'application de 20 à 30 minutes environ.
- Laisser agir PREPDECK® BIOSOURCÉ pendant 20 à 30 minutes en s'assurant qu'il ne sèche pas et recouvre bien la zone à traiter.
- Après 30 minutes vérifier l'efficacité, prolonger le temps d'action au besoin (jusqu'à 12h selon les revêtements à décaper).

Décapage : il est possible de recouvrir la zone pour ralentir l'évaporation du BIOSOURCÉ. Il est parfois préférable de travailler en plusieurs applications : pour une ancienne lasure en bon état, prévoir au minimum 2 applications de 30 minutes chacune. Pour une lasure 100 % acrylique, préférez le DSP 800**.

- Rincer abondamment à l'eau douce avec un nettoyeur basse pression (40/50 bars maxi) à 50 cm de la surface du bois afin de ne pas l'endommager. Une action mécanique (brossage ou grattage) avant ou pendant le rinçage améliorera les résultats.
- Sur bois mouillé dès la fin du rinçage, neutraliser au NET-TROL® 200**.

Dégriser/nettoyer :

- Diluer le PREPDECK® dans de l'eau douce et propre. Voir le tableau ci-dessus pour adapter votre dilution.
- Agiter le mélange régulièrement pendant l'emploi.
- Appliquer le mélange (PREPDECK® + eau) au pinceau ou au rouleau synthétique.
- Laisser agir 15 à 20 minutes environ pour une dilution (PREPDECK® BIOSOURCÉ ne doit pas sécher sur le support).
- Rincer abondamment à l'eau douce au nettoyeur basse pression (40/50 bars maxi) à 50 cm de la surface du bois afin de ne pas l'endommager.
- Sur bois mouillé dès la fin du rinçage neutraliser au NET-TROL® 200**.

Réduire le glacié des bois neufs ou préparation du support avant protection :

- Diluer le PREPDECK® BIOSOURCÉ dans de l'eau douce et propre. Voir le tableau ci-dessus pour adapter votre dilution.
- Appliquer le mélange (PREPDECK® BIOSOURCÉ + eau) au pinceau ou au rouleau synthétique.
- Agiter régulièrement ce mélange au cours de l'application.
- Laisser agir 15 à 20 minutes maximum et toujours au moins 20 minutes pour bois exotiques denses très fermés (l'Ipé, ...).
- Rincer abondamment et avec un nettoyeur basse pression (40/50 bars maxi) à 50 cm de la surface du bois afin de ne pas l'endommager.
- Sur bois mouillé dès la fin du rinçage neutraliser au NET-TROL® 200**.

L'utilisation du NET-TROL® 200** est indispensable si la finition choisie est TROPITECH® ALL IN ONE** nous consulter.

*Sauf Chêne, Châtaignier et Red Cedar.

** Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 03/2023.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France

Tél +33 (0)1 60 86 48 70

Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions au**

+33 (0)1 60 86 48 70