



TROPITECH® "ALL IN ONE"

PROTECTION TRAFIC INTENSE



DESCRIPTION

- Protection teintée transparente pour terrasse et bardage.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Bois : tous bois naturel hors taniques (Chêne, Châtaignier et Red Cedar), bois thermochauffés.
- Vertical/horizontal : bardages, terrasses.

PROPRIÉTÉS

- Système hybride (résines alkydes et acryliques) pour une tenue optimale dans le temps.
- Protection U.V. renforcée.
- Séchage rapide et application aisée.

FINITION
Satin

FORMAT
1L - 5L - 20L

USAGE
Extérieur

USAGE
Brosse - Rouleau - Pistolet



Gris vieux bois



Miel



Movingui



Redwood



Sedona

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 classe 4a/7b2 selon norme NFT36005
Liant	Résines acryliques et alkyde en émulsion
Solvant type	Eau
Odeur	Neutre
Monocomposant/bicomposant	Monocomposant
Densité	1.030 ± 0.05
Viscosité	40-60" CF4
Extrait sec	20 % ± 2
Brillance	Satiné - mat
Aspect	Fluide texturé
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) :130g/l (2010). Ce produit contient max. 40g/l
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	8 à 10 m ² par litre et par couche Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application
Séchage & recouvrabilité	Entre 1 à 4 heures entre les couches selon température et hygrométrie. (attendre 1h après le temps sec au toucher.) Pour les terrasses, mise en service 24 à 48 heures pour un usage domestique et 48 à 72 heures pour un usage « grand trafic ».
Nettoyage du matériel	Eau chaude + SOAPCLEAN*
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Support neuf ou jamais traité :

- Préparation au PREPDECK®*. Vérifier la nature, l'état du support et effectuer un test à la goutte d'eau afin d'évaluer la dilution nécessaire (voir la fiche technique du PREPDECK®*).

Support ancien déjà traité :

- Traitement en bon état : préparation au PREPDECK®* dilué utilisé comme nettoyeur (voir la fiche technique du PREPDECK®*).
- Traitement usé : préparation au PREPDECK®* utilisé comme décapant (voir la fiche technique du PREPDECK®*).

CONSEIL DE PRO

- Si le bois présente après rinçage un aspect assombri, utiliser une solution avec 20% d'eau de javel diluée avec 80% d'eau claire. Laisser agir 5 minutes le temps que le bois retrouve une teinte plus claire et rincer au nettoyeur haute pression (mêmes précautions).
- Avant de démarrer, vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage).
- Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle.
- Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas.
- Toujours s'assurer de l'humidité du support lors de l'application de la première couche. Pour cela, il est possible de procéder à une pulvérisation d'eau sous forme de brume.

APPLICATION

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Appliquer entre + 10°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- Les terrasses doivent être conçues conformément aux DTU en vigueur.
- Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.
- Après rinçage du PREPDECK®*, sur bois humide, appliquer immédiatement une couche uniforme de TROPITECH® "All in One" pour obtenir une pénétration maximum.
Si les conditions ambiantes sèchent la surface pendant l'application de la première couche (notamment sur les terrasses et autres surfaces horizontales), remouiller le bois.
- Laisser la première couche TROPITECH® "All in One" bien sécher pendant 1 à 4 heures (peut varier selon température et hygrométrie, attendre 1h après le temps sec au toucher).
- Une fois la première couche sèche, deux autres couches de TROPITECH® "All in One" sont nécessaires. Laisser sécher 1 à 4 heures (peut varier selon température et hygrométrie, attendre 1h après le temps sec au toucher).
- Ne s'applique pas en « frais sur frais ».
- Lors d'une application au pistolet, un lissage au spalter est fortement recommandé pour homogénéiser le grammage appliqué et favoriser la pénétration du produit.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

MAINTENANCE

Chaque saison, inspecter le support.

- Dans le cas d'une dégradation locale, appliquer une solution de PREPDECK®* (1 volume de PREPDECK®* pour 5 volumes d'eau), brosser et laisser agir 10 minutes.
- Dans le cas d'une dégradation locale avec présence de moisissures, appliquer une solution eau de Javel/eau (1 volume de javel pour 3 volumes d'eau), brosser et laisser agir 15 minutes.
- Rincer à l'eau douce et appliquer une couche de TROPITECH® "All in One" sur bois encore humide pour obtenir une pénétration maximum. Une fois la première couche sèche, appliquer une seconde couche de TROPITECH® "All in One" si nécessaire. Laisser sécher 1 à 4 heures entre couche (peut varier selon température et hygrométrie, attendre 1 heure après le temps sec au toucher).
- Dans le cas d'une détérioration sur l'ensemble du support, reprendre le système initial PREPDECK®* + TROPITECH® "All in One".

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 08/2022.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70