



PRIMALL

PRIMAIRE MASQUANT SUPPORTS DIFFICILES FIXE LES FONDS ET ISOLE LES TACHES

Description	Masque, bloque et isole les taches de gras, d'eau, de nicotine, d'encre / crayon / feutre, de rouille, de noir de fumée, ménagères (sauce tomate, ketchup, moutarde, mayonnaise...). Empêche la migration des taches au travers du film de la finition. Couvre et opacifie les fonds salis à rénover. Uniformise et régularise les fonds neufs absorbants, poreux pour éviter les phénomènes d'embus et de nuançage. Spécial fonds très difficiles et incertains.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">Adhère sans dépolissage ni ponçage sur fonds :<ul style="list-style-type: none">Lisses : alu, galva, inox, PVC, plastique, polyester (hors coques de piscines et de bateaux immergées), ancienne laque, vernis, carrelage céramique...Poreux : plâtres, plaques cartonnées, ciment, briques, béton, parpaings, bois anciens, revêtements et anciennes peintures, cuivre, acier...Préparés.Fixe les fonds légèrement farinants. Accroît le rendement et facilite l'application de la finition.Peut s'utiliser comme primaire anticorrosion sur une rouille de surface légère.
Destination	<ul style="list-style-type: none">IntérieurExtérieur : s'applique sur bois, ciment, alu, galva...hors façades, parpaings, crépis.
Caractéristiques techniques	<p>Classification AFNOR : NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b1</p> <p>Teinte : blanche. Aspect sec : mat</p> <p>Liant : à base de résines acryliques</p> <p>Densité (à +25°C) : 1,45 ± 0,05</p> <p>Extrait sec en poids : 70% ± 2</p> <p>Extrait sec en volume : 39% ± 2</p> <p>Recouvrable (à 20°C - 65% HR) : 4 heures</p> <p>Conditionnement : 300ML - 1L - 2,5L - 10L</p> <p>Durée de conservation : minimum 12 mois dans son emballage d'origine</p> <p>COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750 g/L (2010)</p> <p>Ce produit contient au maximum : 400 g/L COV</p>
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none">Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre doivent être réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU59.1.Le support doit être impérativement sain, propre, dégraissé (lessivé avec notre nettoyeur de surface SOAPCLEAN ou notre nettoyeur décrassant ELIXCLEAN* selon l'intensité des salissures), sec et dépoussiéré.Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none">BrosseRouleau. Sur une surface plane on utilisera un rouleau laqueur alors que sur un fond irrégulier on privilégiera un rouleau polyamide texturé 12 mm.Pistolet Airless ou basse pression (adapter la viscosité au matériel, faire un essai au préalable).
Recommandation avant l'application	<ul style="list-style-type: none">Bien mélanger avant utilisation.Température d'application intérieure : 5 à 30°C, hygrométrie relative < à 65 %.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau de émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Dilution	• Prêt à l'emploi.
Application	• S'applique en 1 couche et si nécessaire 2 couches selon l'état du support et l'intensité des taches à isoler/bloquer.
Recommandation après application	• Bien aérer la pièce après application.
Rendement	• Environ 10 m ² /L par couche. • Le rendement peut varier en fonction de plusieurs paramètres : l'état et de la porosité du support, la température et de l'hygrométrie relative.
Recouvrabilité	Recouvrable sur support poreux : 1 heure. Recouvrable sur support fermé : 2 heures.
Nettoyage du matériel	• Immédiatement après l'application avec du White-Spirit.
Stockage	• Serti, non entamé dans un endroit frais et sec à l'abri de l'humidité et du gel.
Sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Mars 2021

* Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol Pro
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
WWW.OWATROL.COM

*Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70*