



PRIMAPRO

PRIMAIRE MASQUANT BLOQUE ET ISOLE LES TACHES SEVERES

Description	Masque, bloque et isole les taches de gras, d'eau, de nicotine, d'encre / crayon / feutre, de rouille, de noir de fumée, ménagères (sauce tomate, ketchup, moutarde, mayonnaise...). Empêche la migration des taches au travers du film de la finition. Couvre et opacifie les fonds salis à rénover. Uniformise et régularise les fonds neufs absorbants, poreux pour éviter les phénomènes d'embus et de nuançage. Spécial fonds très difficiles et incertains.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Adhère sans dépolissage ni ponçage sur fonds :<ul style="list-style-type: none">- Lisses : alu, galva, inox, PVC, plastique, polyester (hors coques de piscines et de bateaux immergées), ancienne laque, vernis, carrelage céramique...- Poreux, plâtres, plaques cartonnées, ciment, briques, béton, parpaings, bois anciens, revêtements et anciennes peintures, cuivre, acier...- Préparés.• Fixe les fonds légèrement farinants. Accroît le rendement et facilite l'application de la finition.• Peut s'utiliser comme primaire anticorrosion sur une rouille de surface légère.
Destination	<ul style="list-style-type: none">• Intérieur• Extérieur : Sous abris s'applique sur bois, ciment, alu, galva....hors façades, parpaings, crépis.
Caractéristiques techniques	<p>Classification AFNOR : NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a</p> <p>Teinte : blanche. Aspect sec : minéral mat profond</p> <p>Liant : à base de résines alkydes modifiées</p> <p>Densité (à +25°C) : 1,45 ± 0,05</p> <p>Extrait sec en poids : 70% ± 2</p> <p>Extrait sec en volume : 39% ± 2</p> <p>Séchage (à 20°C - 65% HR) : 1 heure</p> <p>Conditionnement : 5 L et 10 L</p> <p>Durée de conservation : minimum 12 mois dans son emballage d'origine.</p> <p>COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h): 750 g/L (2010).</p> <p>Ce produit contient au maximum : 400 g/L COV</p>
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none">• Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre doivent être réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU59.1.• Le support doit être impérativement sain, propre, dégraissé (lessivé avec notre nettoyant de surface SURCLEAN* ou notre nettoyant décrassant ELIXCLEAN* selon l'intensité des salissures), sec et dépoussiéré.• Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.• Utiliser OWAFILTER*, avant d'appliquer PRIMAPRO sur les bois taniques• Sur fonds friables, pulvérulents, farinants et poreux diluer la première couche de PRIMAPRO à hauteur de 5% avec du White-Spirit. Dans ce cas une seconde couche pure s'imposera.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none">• Brosse• Rouleau. Sur une surface plane on utilisera un rouleau laqueur alors que sur un fond irrégulier on privilégiera un rouleau polyamide texturé 12 mm.• Pistolet Airless ou basse pression (adapter la viscosité au matériel, faire un essai au préalable).
Recommandation avant l'application	<ul style="list-style-type: none">• Bien mélanger avant utilisation.• Température d'application intérieure : 5 à 30°C, hygrométrie relative < à 65 %.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Dilution	<ul style="list-style-type: none"> Prêt à l'emploi.
Application	<ul style="list-style-type: none"> S'applique en 1 couche ou 2 couches selon l'état du support et l'intensité des taches à isoler/bloquer.
Recommandation après application	<ul style="list-style-type: none"> Bien aérer la pièce après application.
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> Environ 10 m²/L par couche. Le rendement peut varier en fonction de plusieurs paramètres : l'état et de la porosité du support, la température et de l'hygrométrie relative.
Séchage et recouvrabilité	<ul style="list-style-type: none"> Sec hors poussière : 1 heure Redoublement : par des finitions en phase aqueuse, attendre 24 à 48 heures. Par des finitions solvantes, attendre 12 heures. Le temps de séchage peut varier en fonction de plusieurs paramètres : l'état et de la porosité du support, la température et de l'hygrométrie relative.
Nettoyage du matériel	<ul style="list-style-type: none"> Immédiatement après l'application avec du White-Spirit.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> Serti, non entamé dans un endroit frais et sec à l'abri de l'humidité et du gel.
Sécurité	<p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>
Date d'édition	Mars 2018

* Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol Pro
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
WWW.OWATROL.COM

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**