

OWATROL

® REGISTERED TRADEMARK

RUSTOL-PRIMER AP60

PRIMAIRE ANTICORROSION

ANTIROUILLE PÉNÉTRANT PIGMENTÉ

CARACTÉRISTIQUES

Le RUSTOL-PRIMER est fabriqué à partir du RUSTOL-OWATROL® auquel ont été combinés des résines et des huiles siccatives ainsi que des pigments sélectionnés pour leur résistance aux intempéries et leurs propriétés anticorrosion.

PROPRIÉTÉS

Le RUSTOL-PRIMER cumule les qualités spécifiques du RUSTOL-OWATROL® et celles d'une excellente peinture de protection anticorrosion. Le RUSTOL-OWATROL® lui apportant son exceptionnel pouvoir mouillant et pénétrant, le RUSTOL-PRIMER sature totalement la rouille résiduelle et atteint les plus profondes porosités du support. Ceci conduit à un isolement total du métal sain et à la stabilisation des surfaces, tout en évitant d'enfermer sous le film de peinture de l'air et de l'humidité toujours à l'origine du repiquage de la rouille. Le RUSTOL-PRIMER permet d'obtenir dès la première application une sous-couche protectrice de grande résistance et de parfait aspect décoratif qui accroche parfaitement et qui protégera efficacement les métaux contre la corrosion. Le RUSTOL-PRIMER est recouvrable par des peintures à liant gras (glycérophthaliques, alkydes-uréthanes mono-composant,...). Ne pas recouvrir par des peintures bi-composants et/ou à séchage rapide.

Existe en 4 teintes :



APPLICATION

Bien remuer avant et pendant l'emploi pour maintenir les pigments en suspension. Le RUSTOL-PRIMER s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (dans ce dernier cas et suivant le type de buse utilisé, additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL® au RUSTOL-PRIMER pour l'amener à la viscosité voulue).

Nettoyage du matériel : White-Spirit ou trichloréthylène - après séchage prolongé utiliser un solvant cétonique.

EXEMPLES DE TRAITEMENT

- 1. Surfaces neuves :** Appliquer directement 1 à 2 couches de RUSTOL-PRIMER.
- 2. Surfaces peu oxydées :** Brossage métallique léger suivi de 1 à 2 couches de RUSTOL-PRIMER.
- 3. Surfaces fortement oxydées :** Procéder comme en 2° mais additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL® au RUSTOL-PRIMER en première couche.
- 4. Surfaces anciennement peintes et oxydées :** Il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL® pur avant la première couche de RUSTOL-PRIMER.
- 5. Surfaces métalliques non ferreuses :** Bloque toutes les corrosions (zinc, alu, cuivre...). Sur zinc et acier galvanisé ne nécessite pas de dérochage. Application identique à ci-dessus.
- 6. Surfaces bois :** Imperméabilise et forme une base d'accrochage pour les finitions.

Notre "Département technique" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

POUVOIR COUVRANT 16 à 20 m ² /l	MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 35°C + 5°C	TEMPS DE SÉCHAGE 6 à 8 h. RECOUVRABLE 24 à 48 h.	NETTOYAGE DU MATÉRIEL WHITE-SPIRIT 	 INTERIEUR EXTERIEUR
--	-----------------------------------	---	---	--	----------------------------

RUSTOL-PRIMER AP60, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com