



# RUSTOL-ALU RA.85

## PEINTURE DE FINITION ALUMINIUM

### COUVRE EN UNE SEULE COUCHE

#### PROPRIÉTÉS

- Peinture de finition couleur aluminium, isolante et résistante.
- Renforce la luminosité.
- Aspect "brillant durable" par suite d'un parfait enrobage des particules d'aluminium par le liant RUSTOL-OWATROL®, évitant par ailleurs les risques d'écaillage.
- Structure très homogène, "tuilage parfait".
- Grande résistance aux agents atmosphériques.
- Grand pouvoir mouillant et pénétrant.
- Excellentes propriétés anticorrosion.
- Très bonnes qualités filmogènes (adhérence, souplesse, film régulier).

#### DESTINATION

- Extérieur : grilles et grillages, constructions et charpentes métalliques, toitures, citernes et bacs de stockage, remorques, pots d'échappement,...
- Intérieur : machines, pompes, appareils électriques, tuyauteries,...
- Surfaces horizontales ou verticales

#### RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Bien remettre le pigment en suspension par agitation avant et en cours d'emploi.
- Utilisable sur toutes surfaces sèches et exemptes de taches de graisse.
- Une sous-couche anticorrosion est toujours recommandée pour éviter tous risques d'interaction entre le pigment d'aluminium et le métal sous-jacent (voir § Note).
- Couvrir tout ce qui ne doit pas être peint, notamment en cas d'application au rouleau ou au pistolet.
- Ne pas diluer.



NOTE : Ne pas utiliser en couche d'impression sur métal neuf (sauf alu.) L'aluminium et l'acier, par exemple, étant des métaux dissemblables, un micro-courant électrique peut être engendré lorsqu'ils sont en contact, risquant de favoriser la corrosion en présence d'air et d'humidité. Dans ce cas, appliquer au préalable une couche de RUSTOL-OWATROL® ou de RUSTOL PRIMER AP.60 (même fabricant).

#### APPLICATION

- Appliquer une couche de RUSTOL-ALU RA.85. Si deux couches sont prévues, attendre 24 heures au minimum entre les deux applications.
- Le RUSTOL-ALU RA.85 est à base de RUSTOL-OWATROL® ; il sèche donc lentement, ce qui permet d'obtenir un film lumineux et très régulier qui, par ailleurs, conserve toujours une certaine souplesse.

#### RECOMMANDATIONS APRÈS APPLICATION

- Reconditionner les emballages entamés ou retourner les pots.
- Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle ; les faire sécher à plat au préalable.

Notre "Département technique" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

<b>RENDEMENT</b> 18 m <sup>2</sup> /l	<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b> 	<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b> + 35°C + 5°C	<b>RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE (Film sec)</b> + 150°C	<b>SÉCHAGE hors poussière</b> 4 à 6 h. <b>RECOUVRABLE</b> 24 à 48 h.	<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b> WHITE-SPIRIT 	 EXTÉRIEUR
--	-----------------------------------	---	--	---	--	---------------

#### RUSTOL-ALU RA.85, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE  
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - [www.durieu.com](http://www.durieu.com)