



RUSTOL C.I.P.

ANTIROUILLE HAUTE RÉSISTANCE PRIMAIRE TOUS SUPPORTS

Description du produit	RUSTOL C.I.P. (Corrosive Inhibiting Primer) est un anticorrosif avec l'avantage d'être recouvrable par différents types de revêtements. Spécial conditions difficiles.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">Sous-couche universelle avant tous types de peinture sans risque de détrempe ou d'un mauvais accrochage des couches ultérieures.S'applique sur supports neufs ou oxydés en intérieur comme en extérieur.Action durable par pénétration et passivation du support ; isolation parfaite du métal sain, adhérence exceptionnelle.Protection renforcée grâce à des pigments actifs et à de parfaites qualités filmogènes.Facile d'emploi, ne nécessite pas de sablage préalable du support.Résistance à la température de +175°C.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">Intérieur / Extérieur.RUSTOL C.I.P. est préconisé dans tous les cas de conditions ambiantes sévères: climats maritimes ou tropicaux, vapeurs corrosives, protection des véhicules automobiles, matériels de travaux publics et ballasts de bateaux, qu'il protège avec efficacité.RUSTOL C.I.P. est tout spécialement recommandé en sous-couche lorsque des peintures bicomposants ou à fort pouvoir solvant (uréthanes, époxydes, caoutchouc chloré, synthétiques carrosserie,...) viennent en recouvrement.
Caractéristiques techniques	<p>Liant : Alkyde.</p> <p>Solvant type : White-Spirit.</p> <p>Densité (à +20°C): 0.97 ± 0.05.</p> <p>Viscosité: Liquide semi-fluide.</p> <p>Extrait sec : 50 ± 1.</p> <p>Point d'éclair : PE > 60°C.</p> <p>Conditionnements : 0,5 l, 2,5 l et 20 l.</p> <p>COV : 480 g par litre.</p>
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none">Sur surfaces oxydées, un simple brossage métallique est recommandé pour éliminer le gros de la rouille, les écailles de calamine ou de vieilles peintures.Sur surfaces exposées à des produits chimiques (vapeurs acides ou basiques, dépôts de sels, ...), procéder à un lavage à grande eau ou au jet de vapeur. Dans les cas difficiles, utiliser un solvant approprié.Avant application toujours vérifier que le support est parfaitement sec et exempt de taches de graisse.
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pistolet Airless (0.4 mm x 80° @ 1860-2000 psi (128-138 bars)).
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none">Ne pas diluer.Bien remettre le pigment en suspension par agitation avant et en cours d'emploi.

Application	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une couche de RUSTOL C.I.P. Si deux couches sont nécessaires prévoir 24 heures de séchage au minimum entre les deux applications. • Laisser ensuite sécher 48 à 96 heures avant recouvrement et selon la finition utilisée.
Rendement	15 m ² par litre.
Nettoyage du matériel d'application	White-Spirit.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



RUSTOL C.I.P. est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com