




D.1 PRO

AMBERKLEURIGE HOUTVERZADIGER VOOR TROPISCH HOUT

Productbeschrijving	<ul style="list-style-type: none">• Verbeterde uv-bescherming.• Geschikt voor harde, vette houtsoorten die moeilijk impregneerbaar zijn.• Wordt niet steeds donkerder van kleur.• Dringt zeer diep in het hout.• Niet filmvormend. Moet zich in het hout bevinden en niet op het houtoppervlak. Binnen - Buiten.• Is schimmelbestendig.• Eenvoudig in gebruik. Snelle renovatie (schuren of afbijten overbodig).• Plaatselijk bijwerken is mogelijk.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Tropische houtsoorten: Teak, Ipé, Movingui, Bangkirai...• Buiten: terrassen, vlonders, bootdekken, poorten, tuinmeubels...• Binnen: parketvloeren, lambrisering, trappen, deuren, ramen, lijstwerk...• Horizontale en verticale toepassingen.
Technische kenmerken	<p>Kleuren:</p>  <p>Glansgraad droog product: Mat. Bindmiddel: Alkydharsen. Oplosmiddel: Solvent. Densiteit bij 18°C: Ongeveer 0,850 kg/l ± 0,05. Vaststofgehalte: 32% in volume, ± 2%. Vlampunt: > + 63°C (gesloten kroes - NF T60-103). Zelfontbrandingstemperatuur: Hoger dan + 350°C. Verpakkingen: 2,5 liter en 20 liter. Houdbaarheid: Minstens 5 jaar in ongeopende originele verpakking. Opslag: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen. Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.</p>
Ondergrond	Hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de staat, de behandeling en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen. Aanbeveling: nagaan of de ondergrond geschikt is voor een houtafwerking op solventbasis.
Rendement	Verwerking: volgens meerlagensysteem: 1 tot 4 m ² /liter. Onderhoudsbeurt: 8 tot 12 m ² /liter Het praktische rendement hangt af van het type, de staat van het oppervlak, de absorptie van de ondergrond en het materiaal waarmee het product wordt aangebracht.
Verwerkingsadvies	De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven. Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +5°C of hoger dan +35°C: de temperatuur van hout in de volle zon kan oplopen tot +60°C, ook als de buitentemperatuur slechts 35°C bedraagt. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik. Niet laten drogen tussen de lagen.
Gereedschap	Voor de eerste behandeling: borstel of rol voor houtbehandeling, drukspuit of airless-spuitpistool (35 tot 65 bar). Bij aanbrengen met drukspuit of spuitpistool, altijd nastrijken. Onderhoudslaag: borstel of rol voor houtbehandeling, drukspuit of airless-spuitpistool (35 tot 65 bar).
Verdunning	Niet verdunnen.
Reiniging gereedschap	White spirit.
Droogtijd bij 20°C	Ongeveer 24 uur. De omgevingstemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gekozen kleur beïnvloeden de droogtijd. Ingebruikname na 1 tot 3 dagen.

A) ALGEMENE AANBEVELINGEN

- D.1 PRO moet worden aangebracht op schoon en droog hout (3 dagen droog weer - vochtgehalte van het hout max. 18%). Het hout moet vrij zijn van stof en vetvlekken, vorige afwerkklagen moeten verwijderd zijn.
- Niet verdunnen.
- Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
- Niet geschikt voor multiplex.
- Voor zachte houtsoorten buiten, het systeem SEASONITE®*, TEXTROL® PRO*, AQUATROL®*, SOLID COLOR STAIN* of het systeem PREPDECK®* - TROPITECH® "All In One"* gebruiken en XYLKOTE* voor binnen.

B) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Nieuw hout:

- Hout buitenshuis: zes maanden tot een jaar laten ververen** of de fabrieksglans op chemische wijze verwijderen met het systeem PREPDECK®* + NET-TROL® 200*(1).
- Hout binnenshuis: ontvetten met gedenatureerde alcohol en afvegen met een goed absorberende doek. Het hout schuren om de houtporiën te openen (maximaal korrel 100).

** Iroko, Padoek, Azobe: een jaar laten ververen (Iroko en Padoek bevatten veel kleurende inhoudsstoffen, Azobé droogt heel traag).

Vergrisd of donker geworden hout, hout met vlekken:

- Het hout reinigen met NET-TROL® 200*(1).
- Indien nodig, het hout licht schuren (maximaal korrel 100).

Hout met oude vernis- of beitslagen:

- Bestaande deklaag op solventbasis: verwijderen met het systeem DILUNETT®* + NET-TROL® 200*(1).
- Bestaande deklaag op acrylaatbasis: verwijderen met het systeem PREPDECK®* + NET-TROL® 200*(1).
- Het hout indien nodig schuren om de houtporiën te openen (maximaal korrel 100).

Hout met oude vernis- of beitslagen op basis van polyurethaan, epoxy...:

- 'Droog' afbijten of afschuren en ontstoffen.
- Reinigen met NET-TROL® 200*(1).
- Laat het hout 3 dagen drogen bij droog weer.
- Indien nodig, het hout schuren (korrel 100), ontstoffen.

C) VERWERKING

- Een laag aanbrengen met borstel of rol voor houtbehandeling, drukspuit of airless-spuitpistool (35 tot 65 bar). Bij aanbrengen met drukspuit of spuitpistool, altijd nastrijken.
- Het product 15 tot 30 minuten laten inwerken.
- De behandeling herhalen tot de ondergrond verzadigd is (tot het hout het product niet meer opslorpt).
- Tussen de lagen niet laten drogen ('nat in nat' aanbrengen).
- Als het hout verzadigd is, altijd het overtollige product wegborstelen of afvegen om te vermijden dat tijdens het drogen glanzende vlekken ontstaan.

Opmerking: na het aanbrengen van het product ziet het hout er 'nat' uit. Dat aspect verdwijnt geleidelijk na enkele weken, afhankelijk van de invloed van de zon.

Als het hout na verloop van tijd lichter wordt, is het tijd voor een onderhoudslaag.

D) ONDERHOUD

- D.1 PRO is een niet-filmvormend product. Daarom is het niet nodig om het hout eerst af te schuren of af te bijten voor een onderhoudslaag wordt aangebracht.
- Op droog en schoon hout volledig of plaatselijk waar nodig een onderhoudslaag aanbrengen, volgens de stappen in § "Verwerking".

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.pro en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

* Zelfde fabrikant
(1) NET-TROL® in België



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl