



BINNEN
BUITEN



OWATROL® E-B

HECHTVERBETERAAR

Productbeschrijving

OWATROL® E-B is een additief met een hoog indringingsvermogen voor gebruik in watergedragen gevelverven of muurverven om afbladderen te voorkomen op gezonde maar krijtende, poederige of poreuze ondergronden. OWATROL® E-B werkt als een ingebouwde hechtprimer, kan gemakkelijk worden ingeroerd en heeft geen invloed op de oorspronkelijke kleur.

Tijdsbesparend: geen afzonderlijke primer nodig.

Eigenschappen

- Hechtprimer en eerste laag muurverf in één.
- Stabiliseert krijtende, poederige en poreuze ondergronden en vermindert het risico op afbladderen.
- Zorgt voor een maximale hechting tussen de eerste en de tweede laag.
- Overschilderbaar na 4 uur.
- Versterkt de duurzaamheid van de eindlaag.

Toepassingen

- Voor buitenshuis en binnenshuis.
- De met OWATROL® E-B aangemaakte verf aanbrengen op een gezonde, krijtende (emulsie- of olie) verf, kalkverf, gezandstraald metselwerk; verweerde maar gezonde eterniet gevelbeplating.
- Ideaal voor het overschilderen van beplating in aluminium, multiplex, vezelplaten of op basis van cement.

Technische kenmerken

Bindmiddel: acryl-alkyd

Oplosmiddel: water

Soortelijk gewicht: 0,953 ± 0.01

Viscositeit: half-vloeibaar

Vastestofgehalte: 38% ± 3

Vlampunt: niet als ontvlambaar geklasseerd

Houdbaarheid: minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking

Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 10 l

VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h) 750 g/l (2010). Dit product bevat max 220 g/l.

Verwerkingsadvies

- Volg de instructies op de verpakking van de verf.
- Was beschermde zones (oversteken, plafond in portaal, enz.) af met reinigingsmiddel en water. Grondig naspoelen vooraleer met schilderen te beginnen.
- Behandel schimmel met een oplossing van 1 deel bleekwater en 3 delen zuiver water. Laat 10 à 15 minuten inwerken op het oppervlak. Spoel grondig na met zuiver water en laat de afgewassen delen goed drogen vooraleer te schilderen.
- Vermijd aanraking met de ogen en de huid en zorg voor voldoende ventilatie.

Verwerking

OPMERKING: alleen gebruiken voor de eerste verflaag.

- De bus goed schudden.
- Altijd eerst een kleine hoeveelheid OWATROL® E-B met de verf mengen om na te gaan of beide compatibel zijn.
- Meng 1 deel OWATROL® E-B met 4 delen verf.
- Roer het OWATROL® E-B/verf-mengsel stevig door. Als de verf dik wordt, voeg dan water toe tot de verf haar oorspronkelijke consistentie terugkrijgt.
- Breng de verf op de gebruikelijke manier aan.
- Breng volgende lagen aan zonder OWATROL® E-B. Breng een volgende laag aan wanneer het OWATROL® E-B/verf-mengsel droog is.
Breng geen nieuwe verflaag aan als het OWATROL® E-B/verf-mengsel nog zacht of kleverig aanvoelt.

Rendement

Het rendement hangt af van de structuur en de porositeit van de ondergrond. Meestal wordt er 20% minder materiaal gebruikt als verf of beits wordt aangebracht met toevoeging van OWATROL® E-B.

Beperkingen

- OWATROL® E-B alleen voor de eerste laag gebruiken.
- Geen OWATROL® E-B toevoegen aan watergedragen glanslakken in een éénlaagsysteem.

Reiniging materiaal

Water + zeep

Opslag

- Resterend product in een goed afgesloten pot bewaren.
- Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Veiligheid

Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.owatrol.com

Datum van uitgifte

05.2015



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

OWATROL® E-B is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl