



INTERNI



ALL'ACQUA

LIANFLOOR®

FILLER ALL'ACQUA PER PAVIMENTI IN LEGNO

<p>Descrizione del prodotto</p>	<p>LIANFLOOR® è un filler acrilico altamente flessibile per giunti, crepe, fessure e altri difetti. Miscelato con la polvere-segatura ottenuta dalla carteggiatura, mantiene il colore originale del legno, permettendo di ottenere un'ottima finitura ma impedendo allo stesso tempo l'effetto bloccante sui giunti. Facile da usare, asciuga rapidamente, è privo di odore, non ingiallisce e si carteggia facilmente. LIANFLOOR® può essere impiegato sui pavimenti in legno tenero e legno duro, può essere colorato, e può essere usato con vernici compatibili con i filler acrilici.</p>
<p>Proprietà</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Filler acrilico per giunti, crepe, fessure e altri difetti. • All'acqua - Privo di odore - Asciuga rapidamente. • Si miscela con la polvere-segatura della carteggiatura (grana 80-100). • Impedisce che la finitura blocchi i giunti - Permette al pavimento di rimanere flessibile e muoversi. • Facile da usare - Facile da carteggiare. • Non ingiallisce - Mantiene il colore originale del legno. • Resta flessibile a lungo - Non screpola. • pH neutro - Insensibile ai tannini.
<p>Ambiti di impiego</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per giunti, crepe, fessure e altri difetti non superiori a 2 mm di ampiezza. • Pavimenti in legno vecchi e nuovi, scale, parquet, pavimenti in legno lamellare e impiallacciato. • Tutti i tipi di legno, teneri e duri, inclusi quelli tropicali. • Compatibile con tutta la gamma OWATROL per pavimenti: PRIMAFLOOR®*, OLÉOFLOOR® CLASSIC*, OLÉOFLOOR® NATURAL*, VEGAFLOOR®* e ULTIMAFLOOR®* e con tutti i prodotti compatibili con filler acrilici.
<p>Dati tecnici</p>	<p>Veicolo: Resina acrilica. Solvente: Acqua. Viscosità: Fluida. Peso specifico: 1,00 ± 0.02. Stato fisico: Liquido. pH: 8.5 ± 0.05. Flash point: Non infiammabile. Vita di scaffale: 1 anno in imballo originale mai aperto. Confezioni disponibili: 1L, 2.5L. Essiccazione (dati @ 20°C e 50% umidità relativa): 2 ore in funzione della temperatura, dell'umidità e dell'ampiezza dei giunti o dei difetti. COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene un max. di 26 g/l COV.</p>
<p>Attrezzi per l'applicazione</p>	<p>Spatola e secchio. Utilizzare attrezzi in acciaio inox, secchio incluso, per evitare di modificare la tinta del legno.</p>
<p>Consigli per una buona applicazione</p>	<p>Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato. Rimuovere tutto il mobilio. Rimuovere piante e fiori. Rimuovere o coprire l'acquario. Compatibile con legno già trattato con TMU 84*. Usare puro. Non diluire con altri prodotti, acqua inclusa. Non applicare con temperatura dell'aria e/o del legno inferiore a 10°C o superiore a 25°C. Non applicare LIANFLOOR® su superfici con un tasso di umidità superiore al 15%. Per evitare che LIANFLOOR® asciughi troppo rapidamente, non aprire le finestre mentre si applica.</p>

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Preparazione della superficie

In Generale:

Le superfici devono essere asciutte, pulite, prive di sporcizia e di altri contaminanti incluse tracce di precedenti trattamenti.

LIANFLOOR® può essere applicato solo su legno privo di altri trattamenti. TUTTE le altre finiture DEVONO essere rimosse completamente e con la massima cura.

Pulire sempre accuratamente con un aspirapolvere dopo ogni carteggiatura, facendo attenzione ai punti più a rischio di accumulo di polvere (battiscopa, caloriferi, tubi, davanzali, ecc.).

Carteggiare le superfici in legno utilizzando gli strumenti appropriati e carte abrasive fino alla grana 80 o 100 a seconda delle condizioni della superficie e del tipo di legno. Utilizzare gli strumenti appropriati per bordi e angoli.

Applicare LIANFLOOR® seguendo le istruzioni del paragrafo "Miscelazione e Applicazione".

Finire con grana da 120 a 150 a seconda del tipo di legno e dello spessore.

Se richiesto trattare il legno con TMU 84* per proteggerlo dall'attacco dei funghi (incluso il fungo dell'azzurramento) prima di applicare LIANFLOOR®.

Scelta della carta abrasiva (non saltare più di una grana)

Grana Grossa			Grana Media			Grana Fine			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

Superfici in legno nuove:

Sgrassare la superficie con alcol denaturato, acetone o altro prodotto a solvente.

Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo "In Generale".

Superfici già trattate (olio o prodotti tipo polish):

Le superfici devono essere sverniciate con CDKP® 90*.

Dopo la sverniciatura sgrassare con alcol denaturato, acetone, acqua ragia o altro prodotto a solvente.

Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo "In Generale".

Superfici già trattate (verniciate, pitturate, impregnate):

Le superfici devono essere sverniciate con CDKP® 90*.

Dopo la sverniciatura sgrassare con alcol denaturato, acetone, acqua ragia o altro prodotto a solvente.

Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo "In Generale".

Miscelazione e applicazione

Miscelazione:

Usare LIANFLOOR® puro. **Non diluire con altri prodotti, compresa l'acqua.**

Agitare bene LIANFLOOR® prima dell'uso.

Mescolare LIANFLOOR® con la polvere-segatura in un secchio di acciaio inox o direttamente sulla superficie da trattare come spiegato qui di seguito.

Mescolare il 15-20% di polvere-segatura derivante dalla carteggiatura effettuata con grana 80 o 100 con LIANFLOOR® per creare una pasta soffice e uniforme.

Se dopo la miscelazione il composto risulta troppo spesso, aggiungere LIANFLOOR® fino a raggiungere il livello di lavorabilità desiderato.

Applicazione:

Applicare la miscela con una spatola prestando attenzione al perfetto riempimento dei giunti, delle fessure e di ogni altro punto che si desidera trattare.

Lasciare asciugare.

Se il filler si ritrae o si affossa (diventa concavo) ripetere l'applicazione fino a raggiungere il livello del pavimento. Non carteggiare tra un'applicazione e l'altra.

Una volta che la superficie è asciutta, riprendere la carteggiatura dall'ultima grana usata (80 o 100).

Dopo ogni carteggiatura aspirare la superficie meticolosamente.

Applicare la finitura OWATROL scelta.

Resa

La resa varia in funzione delle condizioni della superficie, degli spazi da riempire e del numero di applicazioni.

Limitazioni

Gli impregnanti a solvente non possono essere applicati su un pavimento trattato con LIANFLOOR®.

Pulizia degli attrezzi

Acqua.

Stoccaggio

Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. **OWATROL International** non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.pro/it. Fare riferimento alle istruzioni sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Versione

Febbraio 2012.

* Stesso fabbricante

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

LIANFLOOR® è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su:

www.owatrol.pro/it