



OWATROL®-ATG

ANTYPOŚLIZGOWA OCHRONA DREWNA

Opis	Odżywiająca drewno ochrona przeciw UV z dodatkowym systemem antypoślizgowym dedykowanym na pokłady, doki, mariny... Kolor „light teak”.
Właściwości	• Zewnętrzna ochrona antypoślizgowa na każdy gatunek drewna. • Chroni przed szkodliwym wpływem warunków pogodowych. • Zawiera cząsteczki antypoślizgowe z wosku polipropylenowego (100 mikronów). • Długotrwale chroni i wzmacnia drewno. Zachowuje oryginalny wygląd. Hamuje szarzenie. • Łatwy w aplikacji.
Zastosowanie	Na zewnątrz. Każdy rodzaj drewna stosowanego w ogólnie pojętym żeglarskim.
Dane techniczne	Wykończenie: Satyna Żywica: Alkidowa Rozpuszczalnik: Rozpuszczalnik Gęstość (w 20°C): 0.91 ± 0.03 Lepkość: Ciecz Suchy ekstrakt: 40% ± 2 Temperatura zapłonu: Niesklasyfikowany jako palny. Temperatura aplikacji: Min 5°C do max. 30°C. Czas schnięcia (20°C i 50% wilgotność): minimum 24 godziny. Pełne utwardzenie: 5 dni. Dostępne opakowania: 2,5L Kolor: Light Teak LZO: 385 g/L. Limit LZO w UE dla tej kategorii produktu to 400 g/L.
Narzędzia do nakładania	Pędzel, wałek, natrysk.
Zalecenia przed aplikacją	Nowe drewno: Nakładać bezpośrednio. Jeżeli drewno posiada grubą warstwę glazury powstałej przy obróbce - przygotować przed aplikacją (skontaktuj się z nami). Szare, niezabezpieczone drewno: Wyczyścić za pomocą DECK CLEANER*. W razie konieczności przeszlifować papierem 100. Zaoilejowane drewno – poszarzałe: Usunąć olej za pomocą DEEP CLEANER* + DECK CLEANER*. W razie konieczności przeszlifować papierem 100. Malowane, bejcowane lub lakierowane drewno: Powłoki alkidowe – usunąć za pomocą MARINE STRIP* + DECK CLEANER*. Powłoki akrylowe: skontaktuj się z nami. Jak sprawdzić czy drewno posiada zbyt grubą warstwę glazury? Pokropić drewno kilkoma kroplami wody. Jeżeli krople nie wchłoną się – warstwa jest zbyt gruba. Usunąć mechanicznie lub chemicznie (DEEP CLEANER**). Ogólne zalecenia: Drewno musi być czyste i suche (minimum 3 dni schnięcia przed aplikacją – max wilgotność drewna 18%). W dobrym stanie, wolne od zabrudzeń, kurzu, pyłu i jakichkolwiek innych zanieczyszczeń. Nie aplikować w bezpośrednim słońcu lub w gorące dni. Należy upewnić się, że nie są spodziewane deszcze w przeciągu 24/48 godzin od aplikacji. Wilgotność nie powinna przekraczać 50%. Należy pamiętać o porannej rosie. Zasłonić wszystko, czego nie chcemy malować.

Aplikacja	• Nie rozcieńczać! Dobrze wymieszać przez 2-3 minuty za pomocą mieszadła ręcznego. Mieszać również od czasu do czasu w trakcie aplikacji. • Nałożyć jedną warstwę OWATROL®-ATG zgodnie z kierunkiem słoików. • Odczekać, co najmniej 6 godzin (20°C i wilgotność 50%) i nałożyć kolejną warstwę. W pełni suchy po 24 godzinach. • W przypadku aplikacji natryskowej zaleca się wtarcie produktu pędzlem zaraz po aplikacji, aby zapewnić odpowiednią penetrację. • Pełne utwardzenie: po 5 dniach. Lekki ruch pieszy po 24 godzinach do 5 dni. Pełny ruch po 5 dniach. Należy wziąć pod uwagę, że niższe temperatury i wyższa wilgotność wydłużają czasy schnięcia.
Wydajność	13 m ² /litra na warstwę. Wydajność praktyczna zależy od porowatości powierzchni, stanu, metody aplikacji, itp.
Konserwacja	Przed jakąkolwiek konserwacją zaleca się wyczyszczenie powierzchni za pomocą DECK CLEANER*. Po wyschnięciu (2 dni) nałożyć 2 warstwy OWATROL®-ATG zgodnie z instrukcją aplikacji.
Przechowywanie	Minimum 1 rok w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Trzymać z dala od niskich i wysokich temperatur.
Bezpieczeństwo	Trzymać z dala od dzieci. Pozostałe informacje w MSDS.
Data wydania	01/2017

* Ten sam producent

Informacje zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, gdy produkt jest stosowany po za jego obecnością.

Owatrol Original jest zastrzeżonym
znakiem handlowym



SPINEX - STEPANIAK SP.J.
Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska
www.owatrol-polska.com

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain

Znajdź nasze rozwiązania na:
www.owatrol.com