



INTERNI



ALL'ACQUA

# PRIMAFLOOR®

## PRIMER ALL'ACQUA PER PAVIMENTI IN LEGNO

<h3>Descrizione del prodotto</h3>	<p>PRIMAFLOOR® è un primer acrilico poliuretano monocomponente per tutti i pavimenti in legno nuovi e non trattati o già trattati e perfettamente sverniciati. Disponibile in versione trasparente e in 6 tinte, PRIMAFLOOR® aumenta la durata e migliora le prestazioni di tutte le vernici all'acqua sia mono che bicomponenti, garantendone la resa ottimale. Privo di odore, rapido ad asciugare, insensibile alla luce e non ingiallente, PRIMAFLOOR® impedisce le risalite di tannino e che la finitura incolli le assi e i giunti. Le diverse tinte di PRIMAFLOOR® possono essere miscelate tra loro o additivate alla finitura per raggiungere la tonalità desiderata. PRIMAFLOOR® è raccomandato per i pavimenti in legno tenero, duro, esotico, per il parquet, per il legno impiallacciato e per le scale.</p>
<h3>Proprietà</h3>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primer acrilico poliuretano - Rende uniforme la porosità del legno.</li> <li>• Aumenta l'adesione della finitura, garantisce performance ottimali.</li> <li>• Impedisce che la finitura incolli le assi e i giunti - Permette alle assi del pavimento di espandersi e contrarsi.</li> <li>• Facile da usare. Asciuga rapidamente. Privo di odore.</li> <li>• Disponibile in 6 tinte e in versione trasparente.</li> <li>• Insensibile alla luce - I colori non sbiadiscono. Trasparente - Non ingiallisce.</li> <li>• Le tinte possono essere miscelate tra loro per ottenere la tonalità desiderata.</li> <li>• Impedisce le risalite di tannino e che la finitura venga macchiata dai legni ricchi di tannino e di oli naturali.</li> <li>• Compatibile con tutte le finiture all'acqua per pavimenti (sia mono che bicomponenti).</li> <li>• Le tinte possono essere miscelate con OLEOFLOOR®*, XYLIN* e VEGAFLOOR®*.</li> </ul>
<h3>Ambiti di impiego</h3>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pavimenti e scale in legno nuovo o perfettamente sverniciato.</li> <li>• Pavimenti in legno, impiallacciati, parquet.</li> <li>• Compatibile con tutte le specie di legno, incluse quelle esotiche.</li> </ul> <p><b>NB:</b> Gli zuccheri naturali del bambù e la sua struttura lo rendono difficile da trattare. Si raccomanda di fare sempre un test in una zona ridotta e poco visibile prima di trattare l'intero pavimento con PRIMAFLOOR®.</p>
<h3>Dati tecnici</h3>	<p><b>Finitura:</b> Opaca.  <b>Veicolo:</b> Resine acriliche.  <b>Solvente:</b> Acqua.  <b>Viscosità:</b> Fluida.  <b>Peso specifico (@ 20°C):</b> 1.02 ± 2.  <b>Stato fisico:</b> Liquido.  <b>Residuo secco:</b> 18% ± 2.  <b>pH:</b> 8.5 ± 0.5.  <b>Flash point:</b> Non-infiammabile.  <b>Vita di scaffale:</b> 1 anno in imballo originale mai aperto.  <b>Confezioni disponibili:</b> 1L, 2.5L, 10L. (Tinte disponibili solo in confezioni da 1L).  <b>Tinte disponibili:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Trasparente</div> <div style="text-align: center;"> Bianco Antico</div> <div style="text-align: center;"> Grigio Antico</div> <div style="text-align: center;"> Noce</div> <div style="text-align: center;"> Quercia Medio</div> <div style="text-align: center;"> Mogano</div> <div style="text-align: center;"> Ebano</div> </div> <p><b>NB:</b> L'aspetto lattiginoso del PRIMAFLOOR® Trasparente in fase di applicazione scompare con l'asciugarsi del prodotto.  <b>Essiccazione (dati @ +20°C e 50% di umidità relativa):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essiccazione: 2 ore.</li> <li>• Ricopribile con PRIMAFLOOR®: 1-8 ore.</li> <li>• Ricopribile con una finitura: 2-12 ore.</li> </ul> <p><b>COV:</b> Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 51 g/l COV.</p>
<h3>Attrezzi per l'applicazione</h3>	<p>Pennello sintetico di alta qualità.          Rullo sintetico a pelo medio (10 mm) in poliammide o poliesteri.          Tampone per pavimenti sintetico/microfibra.          Spray: Airless, HVLP.</p>
<h3>Consigli per una buona applicazione</h3>	<p>Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato.          Rimuovere tutto il mobilio.          Rimuovere piante e fiori. Rimuovere o coprire l'acquario.          Compatibile con legno già trattato con TMU 84*.          Mescolare delicatamente prima dell'applicazione. <b>Non agitare.</b>          Usare puro. Non diluire.          Non applicare con temperatura dell'aria e/o del legno inferiore a 10°C o superiore a 25°C.          Non applicare PRIMAFLOOR® su superfici con un tasso di umidità superiore al 15%.          Non carteggiare mai il legno sul quale è già stato applicato il primer prima di applicare la mano a finire.          Per evitare che PRIMAFLOOR® asciughi troppo rapidamente, non aprire le finestre mentre si applica.          Le tinte di PRIMAFLOOR® possono essere miscelate con un massimo del 10% di PRIMAFLOOR® Trasparente o con acqua per creare delle tinte traslucide.          Non miscelare con prodotti a solvente.  <b>Nota bene:</b> Se il prodotto viene agitato, lasciare riposare per 2 ore prima dell'uso.</p>

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

## Preparazione della superficie

### In Generale:

Le superfici devono essere asciutte, pulite, prive di sporcizia e di altri contaminanti incluse tracce di precedenti trattamenti.

PRIMAFLOOR® può essere applicato solo su legno privo di altri trattamenti. TUTTE le altre finiture DEVONO essere rimosse completamente e con la massima cura.

Pulire sempre accuratamente con un aspirapolvere dopo ogni carteggiatura, facendo attenzione ai punti più a rischio di accumulo di polvere (battiscopa, caloriferi, tubi, davanzali, ecc.).

Carteggiare le superfici in legno utilizzando gli strumenti appropriati e carte abrasive fino alla grana 80 o 100 a seconda delle condizioni della superficie e del tipo di legno. Utilizzare gli strumenti appropriati per bordi e angoli.

Le fenditure ampie 2 mm o meno devono essere riparate con una miscela di LIANFLOOR®\* e di polvere-segatura ottenuta carteggiando con grana 80 o 100 a seconda dell'ultima grana usata.

Finire di carteggiare con grana 120 o 150 a seconda del tipo di legno e dello spessore da trattare.

Se richiesto, trattare il legno con TMU 84\* per proteggerlo dall'attacco dei funghi (incluso il fungo dell'azzurramento) prima di applicare LIANFLOOR®\*.

### Scelta della carta abrasiva (non saltare più di una grana)

Grana Grossa			Grana Media			Grana Fine			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

### Superfici in legno nuove:

Sgrassare la superficie con alcol denaturato, acetone o altro prodotto a solvente.

Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo "In Generale".

### Superfici già trattate (olio o prodotti tipo polish):

Le superfici devono essere sverniciate con CDKP® 90\*.

Dopo la sverniciatura sgrassare con alcol denaturato, acetone, acqua ragia o altro prodotto a solvente.

Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo "In Generale".

### Superfici già trattate (verniciate, pitturate, impregnate):

Le superfici devono essere sverniciate con CDKP® 90\*.

Dopo la sverniciatura sgrassare con alcol denaturato, acetone, acqua ragia o altro prodotto a solvente.

Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo "In Generale".

## Miscelazione e applicazione

- Porsi di fronte alla luce e iniziare dal lato più lontano dalla porta in modo da lavorare procedendo verso essa. Applicare una mano abbondante e uniforme di PRIMAFLOOR® avendo cura di ottenere lo stesso livello di saturazione su tutta la superficie in modo da evitare variazioni di colore. Applicare prestando particolare attenzione a evitare i sormonti di tinta.
- Iniziare ad applicare dai bordi usando un pennello, proseguire sul resto della superficie lavorando su aree aventi dimensione 2 m per 2 m.
- Lasciare asciugare per 2 ore, tenere presenti le condizioni ambientali di temperatura e umidità.
- Per i legni esotici e i legni ad alto contenuto di tannino può essere applicata una seconda mano di PRIMAFLOOR®. Ciò garantisce maggiore protezione contro le risalite e le conseguenti macchie della finitura.
- Se si desidera un colore più accentuato si può applicare una seconda mano a distanza di 2-8 ore dalla prima.

## Resa

10-15 m<sup>2</sup>/l per mano.

La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dalla natura e dalla porosità della superficie.

## Pulizia degli attrezzi

Acqua

## Stoccaggio

Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

## Informazioni generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate.

**OWATROL International** non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

## Sicurezza

Scheda di sicurezza disponibile su [www.owatrol.pro/it](http://www.owatrol.pro/it). Fare riferimento alle istruzioni sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## Versione

Febbraio 2012.

\* Stesso fabbricante

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

PRIMAFLOOR® è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su:

[www.owatrol.pro/it](http://www.owatrol.pro/it)