



TEXTROL® COLORS

FINITION DÉCO MATE - SEMI-OPAQUE TOUS BOIS

Description du produit	<ul style="list-style-type: none">• Direct sans primaire.• Ne s'écaille pas - Barrière anti-UV.• Terrasses, bardages... (Red Cedar, Douglas, Ipé...).
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Protection longue durée semi-opaque.• Effet déco.• Excellente résistance aux intempéries.• Grande facilité d'application. Parfaite imprégnation du bois.• Teintes miscibles entre elles.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Extérieur : chalets, bardages, terrasses, barrières, abris de jardin.• Bois tendres traités (autoclave, THT, hors oléothermie) ou non.• Bois durs, hors Iroko.• Bruts de sciage, brossés, rabotés neufs ou anciens.
Caractéristiques techniques	<p>Classification : Famille 4a/7b2 selon norme NFT36-005. Aspect : Fluide. Liant : Acrylique/alkyde. Densité à 20°C : 1.140 ± 0.05. Extrait sec : 46 ± 2. Viscosité : Semi-fluide. Conditionnements : 1 l, 5 l et 20 l. Stockage : 1 an minimum en emballage hermétique d'origine non entamé. Point d'éclair : NC. COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient max 129 g/l COV.</p> <p>Teintes : </p>
Subjectile	Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur.
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none">• Le bois doit être propre, parfaitement sec en surface (hygrométrie maxi du bois 18%), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes DTU en vigueur. Exempt de poussière, moisissures, taches de graisse et de tout ancien revêtement.• Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée (température maxi du bois 30°C).• S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 à 48 heures après l'application. Attention à la rosée matinale. <p>BOIS NEUFS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Si préparés, ouverts, brossés ou bruts de sciage : application directe.• Si fermés/glacés, humides : procéder à une préparation du support. <p>BOIS GRIS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Nettoyage au NET-TROL® 200*. <p>BOIS GRIS DÉJÀ TRAITÉS (huilés) :</p> <ul style="list-style-type: none">• Déshuillage avec le système NET-TROL® 400* + NET-TROL® 200*. <p>BOIS PEINTS, LASURÉS OU VERNIS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Remettre le support à nu (ponçage, gommage, décapage...).
Conseils de pro	<ul style="list-style-type: none">• Avant de démarrer, vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage).• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.• Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.• L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.• Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.• Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.• Il est conseillé de travailler de haut en bas.• En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.

Application

- Ne pas diluer. Bien mélanger avant la mise en œuvre.
- Appliquer une couche de TEXTROL® COLORS sur la totalité de la lame dans le sens des fibres du bois.
- Laisser sécher 3 à 4 heures au minimum puis appliquer une seconde couche. Ne pas dépasser 36 heures entre les couches.
- Si application au pistolet, un lissage immédiat est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
- Mise en service d'une terrasse : 48 heures. Prendre des précautions les dix premiers jours.

Matériel d'application

- Pinceau
- Pistolet
- Rouleau

Dilution

Ne pas diluer.

Rendement

± 12 m²/l par litre et par couche.

Maintenance

RÉNOVATION COURANTE :

Les surfaces les plus exposées aux intempéries et aux passages fréquents vont se marquer plus rapidement. Dans ce cas, nettoyer les surfaces altérées et appliquer une couche de TEXTROL® COLORS.

RÉNOVATION TARDIVE (rénovation sur bois altérés) :

Poncer les surfaces abîmées, dépoussiérer, nettoyer, utiliser si besoin le NET-TROL® 200*avant d'appliquer deux couches de TEXTROL® COLORS.

Nettoyage du matériel d'application

- Eau
- Détergent

Stockage

Stocker le produit à l'abri des variations de température et du gel, dans son emballage d'origine hermétiquement clos.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Date d'édition

Avril 2015

* Même fabricant



© Oily

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
Boucle Odon Godart 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

TEXTROL® COLORS est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.pro