



TEXTROL® NACRÉ

GLACIS DÉCO - SANS PRIMAIRE TOUS BOIS PRÉPARÉS

Description du produit	<ul style="list-style-type: none">Imprègne, protège et embellit.Protection UV renforcée.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">Protection/décoration longue durée en phase aqueuse.Direct sur bois préparé : imprégnation en profondeur.S'adapte parfaitement aux variations dimensionnelles.Microporeux.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">Extérieur : chalets, bardages, barrières, abris de jardin.Bois tendres traités (autoclave, THT, hors oléothermie) ou non.Bois durs, hors Iroko.Bruts de sciage, brossés, rabotés neufs ou anciens.Red Cedar, Douglas, Mélèze, Ipé...
Caractéristiques techniques	<p>Classification : Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36-005.</p> <p>Aspect : Liquide.</p> <p>Solvant type : Eau.</p> <p>Densité (à + 20°C): 1.05 ± 0.05.</p> <p>Viscosité: Semi-fluide.</p> <p>Extrait sec : 20 ± 2.</p> <p>Point d'éclair : NC.</p> <p>Stockage : 1 an minimum en emballage hermétique d'origine non entamé.</p> <p>Conditionnements : 1 l, 5 l et 20 l.</p> <p>COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au max 50 g/l COV.</p>
Préparation du support	<p>Le bois doit être propre, parfaitement sec en surface (hygrométrie du bois 18% maximum), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes DTU en vigueur.</p> <p>Il doit être exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement.</p> <p>Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée (température maximum du bois 30°C).</p> <p>BOIS NEUFS :</p> <ul style="list-style-type: none">Si préparés, ouverts, brossés ou bruts de sciage : application directe.Si fermés/glacés, humides : procéder à une préparation du support. <p>BOIS GRIS NON TRAITÉS :</p> <ul style="list-style-type: none">Nettoyage au NET-TROL® 200*. <p>BOIS GRIS DÉJÀ TRAITÉS (huilés) :</p> <ul style="list-style-type: none">Déshuilage avec le système NET-TROL® 400* + NET-TROL® 200*. <p>BOIS ANCIENNEMENT PEINTS, LASURÉS OU VERNIS :</p> <ul style="list-style-type: none">Remettre le support à nu (ponçage, gommage, décapage...).
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none">PinceauRouleauPistolet, prévoir une dilution avec 5 à 10% d'eau selon le type de pistolet.

Conseils de pro	<ul style="list-style-type: none"> • Avant de démarrer, vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage). • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes. • Appliquer entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud. • L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%. • En cas d'application au pistolet, diluer de 5 à 10% d'eau selon le type de pistolet et lisser avec une brosse au fur et à mesure. • Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre. • En cas d'application au pistolet, diluer de 5 à 10% d'eau et lisser avec une brosse au fur et à mesure.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre. • Appliquer une couche de TEXTROL® NACRÉ dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame. • Laisser sécher au minimum 3 à 4 heures puis appliquer la seconde couche. Ne pas dépasser 36 heures entre les couches. • Si application au pistolet, diluer de 5 à 10% avec de l'eau et prévoir un lissage immédiat pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme. • S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 à 48 heures après l'application. Attention à la rosée matinale.
Rendement	<p>± 14 m²/l par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.</p>
Maintenance	<p>RÉNOVATION USUELLE : Appliquer une ou deux couches selon l'état après avoir procédé à un brossage ou à un égrenage.</p> <p>RÉNOVATION TARDIVE : Sur un support très abîmé, revenir au bois nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer 2 couches.</p> <p>NB : Après ponçage/égrénage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.</p>
Nettoyage du matériel d'application	Eau + détergent.
Stockage	1 an minimum en emballage hermétique d'origine non entamé. Stocker le produit à l'abri des variations de température et du gel.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Juillet 2015

* Même fabricant

© Jacques PALUT

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 88 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
Boucle Odon Godart 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



TEXTROL® NACRÉ est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.pro