

OWATROL E.S.P.



INFO +

Preparatore per le superfici molto lisce

Prepara le superfici creando un film ancorante per la nuova pittura, non è aggressivo ed è praticamente privo di odore

E.S.P. è un prodotto molto facile da usare che permette di preparare una superficie che presenta notevoli difficoltà di adesione, senza dover ricorrere

alla carteggiatura. Rapido da applicare, E.S.P. lascia sulla superficie uno strato sottilissimo di fondo aggrappante che facilita enormemente l'adesione della pittura su materiali non porosi.

E.S.P. è un modo facile ed efficace di preparare per la pittura qualunque superficie non porosa, risparmiando tempo e denaro.

PROPRIETA' ED UTILIZZI

- Permette di far aderire le pitture su superfici molto lisce.
- Evita la carteggiatura.
- Può essere ricoperto con una pittura dopo due ore e fino a 7 giorni.
- Facile da applicare
- Non aggredisce i vecchi rivestimenti
- Ricopribile con pitture all'olio sintetiche o all'acqua
- Incolore, non nasconde la superficie
- Inodore

- Non attacca il supporto o la finitura preesistente
- Superfici laccate, smalti da forno, vernici, pitture: muri, mobili, caloriferi
- Vecchie vernici : muri, mobili
- Melamina: mobili di cucina.
- Ceramica : stanze da bagno, sanitari.
- Vetro
- Interni ed esterni
- Riduce il tempo di preparazione delle superfici.
- Non usare prima di epossidiche e bicomponenti.



Caratteristiche tecniche

- Veicolo: Resina alchidica.
- Solvente: Acqua.
- Peso specifico: 1.00 ± 0.01 .
- Stato fisico: Liquido.
- Residuo secco: $6\% \pm 2$.
- Infiammabilità: Non classificato come infiammabile.
- Flash point: Non classificato come infiammabile.
- Vita di scaffale: 1 anno minimo, nell'imballo originale sigillato.

● Confezioni disponibili: 1L.

- Essiccazione: 2 ore, in funzione di temperatura e umidità.
- COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h) 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 29 g/l.

Attrezzi per l'applicazione

- Straccio pulito e non sfilacciante. Pennello. Rullo.

Consigli per una buona applicazione

- Agitare bene prima dell'uso. Non diluire. Assicurarsi che la nuova finitura sia compatibile con la vecchia. Usare stracci puliti e cambiarli di frequente. Non contaminare E.S.P. mai usato con E.S.P. già usato. Non applicare per immersione. Applicare con temperature comprese tra 5°C e 30°C . Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Preparazione della superficie

- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di sporcizia, olio, grasso, cera e altri agenti contaminanti. Rimuovere le parti della vecchia finitura che tendono a staccarsi. Le superfici con tracce di olio, grasso, cera o precedentemente verniciate devono essere preparate sfregandole con una paglietta per piatti saturata con un prodotto detergente. Dopo 5-10 minuti, rimuovere il detergente dalla superficie e seguire le istruzioni per l'applicazione.

Applicazione

- Applicare E.S.P. sulla superficie con uno straccio pulito, asciutto e non sfilacciante. Se l'E.S.P. tende ad arricciarsi o a separarsi la superficie non è pulita. Rimuovere l'E.S.P. e procedere a una nuova pulizia come da paragrafo pre-

cedente. Lasciare agire l'E.S.P. per 5 minuti e rimuoverne l'eccesso con uno straccio pulito, asciutto e non sfilacciante, lavorando sempre nella stessa direzione. Lasciare asciugare l'E.S.P.

NOTA: E' possibile attendere fino a 7 giorni dall'essiccazione dell'E.S.P. prima di applicare la nuova finitura. Trascorso questo tempo, l'E.S.P. dovrà essere nuovamente applicato.

Resa

- **18 m² per litro.** La resa pratica varia in funzione della natura e dello stato della superficie e delle modalità di applicazione.

Limitazioni

- Non ricoprire con pitture bicomponenti, cellulose, xilene, uretaniche e a solvente forte in genere. E.S.P. facilita l'adesione delle pitture ma non ne modifica le qualità intrinseche. **Le pitture all'acqua richiedono parecchi giorni per una perfetta essiccazione, soprattutto se applicate su superfici non porose. Durante questo periodo, anche se secche al tatto, rimangono molto suscettibili alle sollecitazioni esterne quali graffi e sfregamenti.** E.S.P. non ne modifica in alcun modo la resistenza.

Pulizia degli attrezzi

- Acqua e detergente.

Conservazione

- Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni generali

- Ogni cura è stata posta affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica risultino accurate. Owatrol International non può offrire alcuna garanzia in merito ai risultati finali, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito www.owatrol.it Tutte le informazioni qui presenti sono corrette alla data di pubblicazione. Tutti gli altri prodotti OWATROL qui menzionati devono essere utilizzati seguendo le istruzioni delle rispettive schede tecniche.

Sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non inalare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di ingestione non provocare il vomito: contattare immediatamente un medico e mostrargli la latta o l'etichetta. Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.it

