

OWATROL OLÉOFLOOR NATURAL



Olio **opaco** per parquet ad alta resistenza

Oléofloor Natural è un olio **opaco** a base di resine poliuretatiche modificate disponibile in tre colori per pavimentazioni interne

Oléofloor Natural è un olio poliuretatico **monocomponente** all'acqua opaco, ad alta resistenza alle abrasioni e ai prodotti chimici. Ha una grande

capacità di penetrazione, nutrendo il legno in profondità, mantenendo il suo aspetto naturale. Facile da applicare, non necessita attrezzature professionali, asciuga rapidamente ed è ideale per gli

ambienti che devono essere resi agibili velocemente e per i quali si richiede una manutenzione veloce, semplificata e precisa (parquet, piani di lavoro, piani da cucina, rivestimenti, tavoli, ecc.).

PROPRIETA' ED UTILIZZI

- Prodotto all'acqua.
- Non ingiallisce. Odore gradevole.
- Resistente – arricchito con oli vegetali e resine poliuretatiche.
- Alta resistenza al calpestio.
- Finitura opaca naturale – esalta la naturale bellezza del legno.
- Facile da applicare. Asciuga rapidamente.
- Eccellente penetrazione. Nutre il legno in profondità
- Eccellente resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici, inclusi quelli contenenti ammoniaca.

- Idrorepellente – Ideale per le stanze da bagno.
- Non richiede macchinari specifici per l'applicazione.
- Manutenzione facile.
- Tutti i pavimenti in legno, vecchi e nuovi, incluso il legno impiallacciato, scale.

COLORI DISPONIBILI



Trasparente



Grigio antico



Bianco antico

Applicazione di **Oléofloor Natural** sopra una struttura in legno chiaro





Applicazione su parquet – **Oléofloor Natural** –

Caratteristiche tecniche

- Finitura: Opaca.
- Veicolo: Resine poliuretatiche modificate.
- Solvente: Acqua.
- Peso specifico (@ + 20°C): 1,028 ± 0,05.
- Stato fisico: Liquido semi-fluido.
- Residuo secco: 28 % ± 2.
- Infiammabilità: Non classificato come infiammabile.
- Vita di scaffale: 1 anno minimo in imballo originale mai aperto.
- **Confezioni disponibili: 1L, 5L, 20L**
- Colori: Trasparente – Bianco antico – Grigio antico
- Essiccazione (dati a + 20°C e 50 % di umidità relativa):
 - Fuori polvere: 30 minuti.
 - Uso normale: 24 ore.
 - Secco al tatto: 1-2 ore.
 - Uso intensivo: 2 settimane.
 - Carteggiabile: 4-6 ore.
 - Completa essiccazione: 2 settimane.
 - Ricopribile: 4-12 ore.
- COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 10 g/l.

Ambiti di impiego

- Tutti i pavimenti in legno, vecchi e nuovi, incluso il legno impiallacciato, scale.
- Legni teneri, duri ed esotici.
- Pavimenti già trattati con prodotti a solvente o all'acqua.

Attrezzi per l'applicazione

- Rullo sintetico a pelo corto.
- Pennello sintetico.
- Tamponi sintetici o in microfibra.

Consigli per una buona applicazione

- Proteggere tutto ciò che non si intende trattare.
- Rimuovere tutto il mobilio.
- Compatibile con legno già trattato con SANIXYL.
- Mescolare delicatamente prima dell'uso. Non scuotere.
- Usare puro. Non diluire.

- Non applicare a temperatura ambiente inferiore a 10°C e superiore a 25°C.
- Applicare OLÉOFLOOR NATURAL esclusivamente su superfici in legno che non contengono più del 15 % di umidità.
- Se si utilizza PRIMAFLOOR applicarne una sola mano.
- Non carteggiare tra PRIMAFLOOR* e OLÉOFLOOR NATURAL.

Preparazione della superficie

In generale: Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di sporcizia e di altri elementi contaminanti, inclusi precedenti trattamenti. OLÉOFLOOR NATURAL può essere applicato solo su legno nudo o su legno già trattato con OLÉOFLOOR NATURAL o altri oli penetranti per pavimenti. **Tutte le altre finiture devono essere completamente rimosse.**

Dopo ogni carteggiatura aspirare meticolosamente con un aspiratore prestando particolare attenzione alle aree dove la polvere tende ad accumularsi (battiscopa, caloriferi, tubi, davanzali, ecc). Carteggiare fino a portare il legno a nudo, utilizzando la grana appropriata per lo stato della superficie e il tipo di legno. Le fessurazioni larghe 2 mm o meno dovrebbero essere riempite utilizzando LIANFLOOR e riprendendo a carteggiare con grana 80 o 100 in funzione dell'ultima grana usata. Finire il lavoro utilizzando grana 120 o 150 in funzione del tipo di legno e dello stato della superficie.

NOTA: Si consiglia di non saltare mai completamente un gruppo della sequenza: Grana grossa(24-30-36) – Grana media (40-50-60)– Grana fine (80-100-120-150)

Superfici in legno nuove:

Sgrassare con alcool denaturato, acetone o altri prodotti a solvente. Carteggiare la superficie come spiegato al paragrafo "In Generale".

Superfici già trattate con olio e in buone condizioni:

Pulire accuratamente il pavimento con SPACENETT. Ripetere la procedura se necessario. Carteggiare il

pavimento (grana da 150 a 200). Pulire accuratamente con un aspirapolvere.

Superfici già trattate con olio e in cattive condizioni o cerate:

Sverniciare con CDKP 90. Se, dopo la sverniciatura con CDKP 90, la superficie è in buone condizioni e non richiede carteggiatura, neutralizzare con alcool denaturato, acetone, acqua ragia minerale o altri prodotti a base solvente, prima di applicare la finitura. Se occorre carteggiare procedere come spiegato al paragrafo "In Generale".

Superfici già trattate con pitture, vernici e impregnanti:


Rimuovere la finitura carteggiando o usando CDKP 90. Se, dopo la sverniciatura con CDKP 90, la superficie è in buone condizioni e non richiede carteggiatura, neutralizzare con alcool denaturato, acetone, acqua ragia minerale o altri prodotti a base solvente, prima di applicare la finitura. Se dopo l'uso del CDKP 90 occorre carteggiare, o se la rimozione della finitura viene eseguita direttamente tramite carteggiatura, procedere come spiegato al paragrafo "In Generale".

Applicazione

Applicare 1 o 2 mani di OLÉOFLOOR NATURAL in funzione del tipo di legno e dell'intensità del calpestio al quale è sottoposto. Partendo lontani dalla porta della stanza e avanzando verso di essa, applicare una prima mano abbondante di OLÉOFLOOR NATURAL. Iniziare dai bordi e ricoprire l'intera superficie, lavorando su aree di 2 m per 2 m. Lasciare asciugare per 4 ore, a seconda delle condizioni ambientali. Applicare una seconda mano se necessario. Non lasciare trascorrere più di 12 ore tra la prima e la seconda mano. Iniziare un'area quando quella adiacente è ancora umida in modo da evitare che ad essiccazione avvenuta si notino le giunture tra le singole aree.

Consigli dopo l'applicazione

Attendere almeno 24 prima di riposizionare il mobilio. Applicare dei feltrini ai piedi dei mobili. Non coprire con tappeti o altre coperture per almeno 15 giorni.



Applicazione su parquet – Oléofloor Natural –

Resa

15-20 m²/l per mano.

La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal tipo, dall'età, dalla porosità e dalle condizioni del legno.

Manutenzione

Pulizia: Pulire regolarmente con una scopa o un aspirapolvere. Per i primi 15 giorni, OLÉOFLOOR NATURAL può essere pulito con uno straccio bagnato di SOAPCLEAN e molto ben strizzato, trascorso questo periodo si può procedere alla pulizia con SOAPCLEAN come da istruzioni. **NON pulire OLÉOFLOOR NATURAL con SPACENETT, tranne che nell'ambito della restaurazione.**

Restaurazione:

Restauro totale:

Pulire accuratamente con SPACENETT. Carteggiare con grana 150. Pulire accuratamente con un aspirapolvere. Applicare uno strato sottile di OLÉOFLOOR NATURAL per rinnovare la protezione e l'aspetto del pavimento.

Restauro parziale:

A seconda del grado di usura sono possibili ritocchi parziali. Pulire accuratamente la superficie, possibilmente con SPACENETT. Carteggiare l'area da ritoccare con grana 150. Pulire accuratamente con un aspirapolvere. Applicare uno strato sottile di OLÉOFLOOR NATURAL armonizzando le aree trattate con quelle che non necessitano di trattamento. Le aree molto usurate potrebbero richiedere una seconda mano leggera da applicarsi seguendo le istruzioni del paragrafo "Applicazione".

Pulizia degli attrezzi

Acqua e detergente.

Stoccaggio

Tutto il prodotto avanzato deve essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta, in plastica o vetro. Non impiegare contenitori metallici. Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.pro/it e alle indicazioni sulla latta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.