

OWATROL SANIXYL



INFO +

Previene e cura gli attacchi di insetti e funghi

Sanixyl è un potente fungicida ed insetticida inodore facile da applicare che agisce per penetrazione all'interno del legno donando una protezione a lunga durata

Sanixyl è un potente antitarlo fungicida ed insetticida che previene e neutralizza le aggressioni di insetti, termiti, funghi del marcimento,

lyctus, capricorni, ecc... La sua formulazione è particolarmente indicata per la prevenzione dei funghi dalla decomposizione e dell'azzurramento. Sanixyl lo si può applicare sia all'interno che

all'esterno sopra strutture nuove o già infestate. Non crea film perché agisce a penetrazione, lasciando respirare il vostro legno, non altera in nessun caso la colorazione del legno.

PROPRIETA' ED UTILIZZI

- **Efficace per le classi d'uso 1,2,3a**
- Azione preventiva e curativa
- Formulato per proteggere dalle termiti e dai funghi dell'azzurramento
- Efficace fino a 10 anni (1)
- Azione contro insetti e funghi
- Facile da applicare – Pronto all'uso.
- Eccellente penetrazione.
- Non altera il colore del legno – trasparente.
- **Odore tenue.**
- Prodotto all'acqua

- Non infiammabile
- Azione sia curativa che preventiva
- Possibilità di applicazione sia su legno già infestato che su legno nuovo
- Applicazione interna ed esterna
- Ricopribile con qualsiasi finitura sia mono che bi-componente, all'acqua e a solvente
- Ideale per superfici verticali e orizzontali
- Rende il prodotto verniciante antiruggine
- Protezione di lunga durata

Applicazione di **Sanyxil** su una struttura gravemente infestata





Legno infestato – Owatrol Sanixyl –

Caratteristiche tecniche

- **CONTIENE:** Cipermetrina < 0.10 % m/m, IPBC < 0.05 % m/m, Propiconazole < 0.05 % m/m, Tebuconazole < 0.05 % m/m
- **Solvente:** Acqua.
- **Vita di scaffale:** 3 anni in imballo originale sigillato.
- **Confezioni disponibili:** 1L, 2,5L, 10L.
- **Colore:** Trasparente.
- **Essiccazione:** – Completa: 24/48 ore.
- **Ricopribile:** Finitura a solvente – 4 ore. Acrilica/All'acqua – Secco al tatto.
- **Compatibilità:** Qualunque finitura mono o bicomponente.
- **Nota:** I tempi di essiccazione dipendono dal substrato e dalle condizioni ambientali – temperatura e umidità relativa.

Azioni

- **PREVENTIVA:** Insetti: Capricorni, Tarli dei mobili, Lyctus, Termiti. Funghi del marcimento e cromogeni (fungo dell'azzurramento)(2).
- **CURA:** Insetti: Capricorni, Tarli dei mobili, Termiti(3). Elimina gli insetti in profondità e ne impedisce il ritorno.

Preparazione della superficie

- **Norme generali:** Le superfici devono essere perfettamente pulite, asciutte e senza alcuna traccia di sporco, grasso, muffa e finiture precedenti. Dopo la pulizia, lasciare asciugare il legno per 2-3 giorni o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna pari o inferiore al 18 % prima di applicare il SANIXYL. SANIXYL può essere applicato solo

su legno nudo, privo di altri trattamenti. TUTTE le altre finiture devono essere completamente rimosse. Tutto il legno indebolito dalle infestazioni deve essere tagliato e riparato in maniera adeguata o sostituito con un pezzo sano. Tutte le sezioni tagliate devono essere trattate prima della riparazione. Tutti le sezioni di legno nuovo inserite devono essere trattate preventivamente. Se necessario, carteggiare la superficie dopo il lavaggio o la sverniciatura (grana 100).

- **Legno nuovo:** Carteggiare con grana 100 per migliorare la penetrazione. Spolverare.

- **Legno già posto in opera (non trattato):** Il legno più vecchio di 6 mesi o ingrigito dovrebbe essere pulito con NET-TROL per rimuovere tutte le fibre libere, lo sporco e gli altri contaminanti prima di applicare SANIXYL.

- **Superfici già trattate con oli:** INTERNI: Contattateci per maggiori informazioni. ESTERNI: Rimuovere tutti gli oli con AQUANETT e neutralizzare la superficie con NET-TROL prima di applicare il SANIXYL.

- **Superfici con finiture NON a solvente forte (impregnanti, vernici...):**

INTERNI: Contattateci per maggiori informazioni. ESTERNI: Rimuovere tutti i trattamenti con DILUNETT e neutralizzare la superficie con NET-TROL prima di applicare il SANIXYL. Altre finiture quali bicomponenti, epossidiche, uretaniche,...: Contattateci per maggiori informazioni.

Attrezzi per l'applicazione

- Pennello. Spruzzatore da giardino. Iniezione per pressione. Immersione.



Legno infestato – Owatrol Sanixyl –

Travi di un tetto infestate da insetti – Owatrol Sanixyl –

Consigli per una buona applicazione

- Coprire tutto ciò che non si intende trattare, incluse piante, arbusti, acquari, ecc. Applicare con temperature comprese tra 5°C e 35°C. Non applicare in pieno sole o su superfici calde. Agitare o mescolare bene prima dell'uso. Non diluire. Le superfici verticali vanno trattate dall'alto in basso. Quando si applica con spruzzatore da giardino, regolare l'ugello per evitare di creare nebbia. Dopo un'applicazione a spruzzo, ripassare sempre a pennello o a rullo per migliorare la penetrazione e l'uniformità della copertura. Non usare SANIXYL vicino a fonti di calore. Non usare su alveari. Consultateci prima di impiegare SANIXYL su legni di latifolia – Quercia, Castagno, Frassino.....

Applicazione

- **Norme generali: Saturare completamente le fibre di testa. Ciò si ottiene applicando SANIXYL “bagnato su bagnato” fino a quando il legno rifiuta il prodotto.**

- **Legno nuovo o legno già in opera ma in buone condizioni:** Applicare liberalmente SANIXYL fino alla saturazione della superficie. Nota : Il legno nuovo che andrà posto in opera all'esterno e che deve essere successivamente protetto con un prodotto della gamma OWATROL deve essere trattato inizialmente con SEASONITE. Dopo 6-12 mesi di esposizione agli agenti atmosferici potrà essere trattato con un'altra finitura della gamma OWATROL.

- **Legno infestato ma in buone condizioni:** Applicare liberalmente SANIXYL fino alla saturazione della superficie.

- **Legno gravemente infestato:** Sezioni larghe: perforare ogni 20 cm. Sezioni piccole: perforare ogni 40 cm. Iniettare SANIXYL nei buchi. Applicare liberalmente SANIXYL fino alla saturazione della superficie.

- **Immersione:** Contattateci.

- **Consultateci prima di impiegare SANIXYL su legni di latifolia – Quercia, Castagno, Frassino ...**

Resa

- **PREVENTIVA: 5 mq per litro. CURATIVA: 3 mq per litro.** La resa effettiva varia a seconda del metodo di applica-

zione, del tipo e dello stato del legno.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Acqua e detergente

Conservazione

- Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate. Se il SANIXYL gela, mescolare o agitare per riportare alle condizioni di origine.

Conservare solo nel contenitore originale.

Informazioni generali

- La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle. Indossare abbigliamento protettivo, guanti ed equipaggiamento appropriato. Non respirare i vapori; utilizzare respiratori adeguati durante l'applicazione a spruzzo. Se ingerito non provocare il vomito: richiedere l'intervento di un medico e mostrargli la latta o l'etichetta. Non sversare i residui nel sistema fognario, nei corsi d'acqua, nelle fosse settiche. Non riutilizzare gli imballi. I residui devono essere smaltiti secondo la legislazione vigente. Non mangiare, bere o fumare mentre si usa il SANIXYL. Usare solo in aree ben ventilate. Può causare reazioni allergiche. Scheda di sicurezza su www.owatrol.com.

(1) Quando applicato seguendo le istruzioni della scheda tecnica e a regola d'arte, SANIXYL ha un effetto insetticida preventivo fino a 10 anni.

(2) Su legno già infestato (3) Quando si tratta legno infestato dalle termiti, il lavoro deve essere eseguito da personale specializzato utilizzando TMU 84