



DEKS OLJE® D.2

HIGH GLOSS OIL VARNISH

描述	DEKS OLJE® D.2 与清漆相类似，其坚韧、柔韧和耐用的抛光饰面，能够增强木材的天然美观。易于维护，涂抹多层的 DEKS OLJE® D.2 能够令木材有更高的光泽度。与传统清漆不同，DEKS OLJE® D.2 不会开裂或起泡，原因是 DEKS OLJE® D.1 的高效渗透性可阻隔水份进入木材，令木材不会脱落或剥落。
性质	<ul style="list-style-type: none"> • 柔性薄层不会开裂、脱落或剥落。 • 高光泽抛光面。 • 高透明清漆 - 增强木材的天然美观。 • 提供长期保护。 • 在每层涂层之间不需打磨。 • 便于维护。 • 便于修复，不用脱膜。
基本用途	<ul style="list-style-type: none"> • 硬木和热带木材：橡木(Oak)、叶树(Chestnut)、蜡木(Ash)、柚木(Teak)、蚁木(Ipe)、桃花心木(Mahogany)、巴劳木(Bangkirai)... • 软木：松树(Pine)、云杉(Larch)、落叶松(Spruce)... • 新或已风化木材。 • 室外 - 花园家具、窗框和门框、大闸门... • 室内 - 墙壁、门、窗框、细木工件... • 船用 - 在吃水线以上使用(扶手、操舵室、装饰...)。 • 水平或垂直表面使用。
技术数据	饰面：光泽(Gloss) 介质类型：醇酸聚氨酯树脂 溶剂类型：溶剂 粘度：半流体 比重(20°C, 即68°F)：0.910 ±0.05 (20°C) 物理状态：液体 固体含量：56% ± 5 闪点 > + 60°C (140°F) 保质期：未开封原包装 至少2年 容器规格：1L、2.5L、20L 色泽：琥珀色。 干燥时间：12-24 小时，取决于温度和湿度。 使用前预计时间：3 天 有机挥发物：欧盟对此类产品的限定值 (cat. A/h)：400 g/l (2010)。此产品高值为 399 g/l。
喷涂工具	毛刷、滚毛刷
良好的使用习惯	覆盖所有非喷涂区域。 在 5°C (41°F) - 35°C (95°F) 环境下作业。 请勿喷涂于日光直射或过热的表面。
表面准备	一般指示： 表面必须 清洁、干透、无污垢、油脂、污垢和霉菌。 使用1:1的漂白剂/水 处理霉菌。擦洗表面并静置10~15分钟; 再彻底冲洗。 DEKS OLJE® D.2 仅适用于以前使用DEKS OLJE® D.1 或 DEKSOLJE® D.2 完成的木材表面。 所有其他饰面必须彻底去除。 新木材： 所有新木材必须先涂抹 DEKS OLJE® D.1 风化木材表面 (未经处理)： 请参阅 DEKS OLJE® D.1 技术使用数据* 以前处理过的表面 (油性涂料、油漆、染料、清漆....)： 请参阅 DEKS OLJE® D.1 技术使用数据* 以前涂抹过 DEKS OLJE® D.1 的风化木材： 涂抹 DEKS OLJE® D.2 前, 先使用 NET-TROL®*进行清洁并涂抹 DEKSOLJE® D.1 以恢复原貌。 以前涂抹过 DEKS OLJE® D.2 的木材 请参阅『保养』

使用	<p>无需稀释。直接使用。</p> <p>涂上6层DEKS OLJE® D.2涂层，每个涂层间静止至少12小时。</p> <p>所有涂抹应在1个月内完成。</p> <p>每个涂层间无需打磨。</p> <p>如需更高光泽度，可在最后两个涂层间使用600号砂纸打磨。</p> <p>在船舶准备投入使用前，预留3天让DEK SOLJE® D.2 完全干透。</p>
涂抹覆盖范围	<p>15 m²/升</p> <p>(实际覆盖范围取决于表面类型、质地、孔隙率以及喷涂方式)</p>
保养	<p>经常使用清水清洗，去除盐份和污垢。</p> <p>木表面退蚀到如涂抹 DEKS OLJE® D.1*后的地方：</p> <p>先使用 NET-TROL®* 清洁退蚀的地方。待其完全干透。</p> <p>使用 320 号砂纸打磨。</p> <p>补上 DEKS OLJE® D.1* 在已打磨的地方。</p> <p>涂抹 DEKS OLJE® D.2 直至与现有涂层达到相同效果。</p> <p>粗糙或磨损的地方：</p> <p>使用 320 号水砂纸并使用 DEKS OLJE® D.1*作为润滑剂打磨表面。</p> <p>使用洁净的干无绒布擦拭，以去除 DEKS OLJE® D.1*和打磨残留物。候 24 小时完全干透。</p> <p>涂上(最小) 2 层或更多的 DEKS OLJE® D.2 在良好光洁度的地方。</p> <p>涂上新涂层：</p> <p>使用 320 号水砂纸并使用 DEKS OLJE® D.1*作为润滑剂打磨整个表面。</p> <p>使用清洁的干无绒布擦拭，以去除 DEKS OLJE® D.1*和打磨残留物。候 24 小时完全干透。</p> <p>根据实际需要涂上 1 或 2 层 DEKS OLJE® D.2。</p>
限制条件	<p>DEKS OLJE® D.2 仅适用于使用 DEKS OLJE® D.1 或使用过 DEKS OLJE® D.2 完成的木材表面。</p> <p>在预期潮湿天气或可能会出现露水或雾气的天气情况下，请勿使用 DEKS OLJE® D.2。</p> <p>这可能使新涂层变暗，使其发红 - 在阳光照射下通常会消除变色。</p> <p>DEKS OLJE® D.2是非常滑的，特别是在潮湿的情况下，因此我们不建议在甲板和其它可以踩踏的地方使用。</p>
清洁方式	<p>在仍然湿润的情况下用白酒精清洁所有工具和设备。如果已经干透，请使用脱漆剂清除。使用浸泡在白酒精的布擦拭滴落或流走的 DEKS OLJE® D.2。干透的 DEKS OLJE® D.2 可以使用 DILUNETT®*去除</p> <p>请按照制造商的指示存放和维护设备。</p> <p>注意：任何经 DEKS OLJE® D.2 浸泡的抹布、钢丝绒等，如果处理不当有可能会引起燃烧。碎布、钢丝绒等在使用后必须用水浸透或放入充满水的密闭金属容器中，然后与家居垃圾一同丢弃。</p>
存放	<p>剩余的 DEKS OLJE® D.2 应转移至更小型密封性良好的塑胶或玻璃容器中。避免存放在冰冻和高温环境中。</p>
一般资讯	<p>我们竭尽全力确保所提供的技术资料准确无误。Owatrol International 无法控制产品的使用条件，因此不能保证产品效果。</p> <p>如需更多查询和资讯，请联系我们的技术部门，发送邮件至 info@owatrol.com，或联系您所在国家/地区的 Owatrol 代理商。</p> <p>上述资讯在发布之日准确无误。</p> <p>本文所提及的其它OWATROL产品均应参考相应的标签说明和技术资料表使用。</p>
安全	<p>有关安全资料资讯，请参阅www.owatrol.com上提供的安全数据表(MSDS) 以及产品包装说明。请置于儿童无法触及的位置。</p>
发布日期	<p>2016年4月</p>

*同一生产商

OWATROL INTERNATIONAL
Barcelona – Spain
Tel: +34 93 125 88 68
Fax: +34 93 106 02 13



Find all our solutions at:
www.owatrol.com