



OLEOFLOOR® CLASSIC

HIGH PERFORMANCE OIL

WET LOOK FINISH

<p>描述</p>	<p>OLÉOFLOOR® CLASSIC 是一种水性油，含丰富植物油并混合了聚氨酯树脂，赋予高耐磨性及湿润的外观。 OLÉOFLOOR® CLASSIC 能增强木材的自然美观，其湿润的外观给任何木质地板带来深度、丰富、温暖的感觉，同时其超卓的渗透性意味着能够滋养木材并提供持久的保护。</p> <p>OLÉOFLOOR® CLASSIC 具有卓越的耐化学和耐水性，是厨房和浴室木地板的完美解决方案，同时是楼梯、休息室和其他类似房间需要天然饰面的理想涂料。快速干透，易于使用的 OLÉOFLOOR® CLASSIC 是一种需要快速转动房间格调的理想解决方案。</p>
<p>性质</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 水性油 - 环保产品。 • 不变黄。气味宜人。 • 耐磨性 - 含丰富植物油，与改良聚氨酯树脂相结合。 • 高流动性配方 - 适用于走廊和厨房。 • 湿润的外观。给木材带来温暖和深度的感觉。 • 增强和保持木材的自然外观 • 易于使用。快干。 • 优秀的渗透力。滋养木材。 • 优异的耐磨性和耐化学性，含氨基产品。 • 防水 - 非常适合浴室使用。 • 不需要抛光或重型和昂贵的涂抹设备。 • 易于维护。
<p>基本用途</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 所有木地板、新和旧 包括镶木地板、复合（海岛型）地板和楼梯。 • 所有软木和硬木包括异国情调的硬木。
<p>技术数据</p>	<p>饰面：亚光泽面。</p> <p>介质类型：改良聚氨酯树脂。</p> <p>溶剂类型：水性。</p> <p>比重（20°C）： 1.028 ± 0.05。</p> <p>物理状态： 半流体液态。</p> <p>固体含量： 28% ± 2。</p> <p>易燃性： 非易燃类。</p> <p>保质期： 未开封原包装内至少 1 年。</p> <p>容器规格： 1L, 5L, 20L, 200L。</p> <p>颜色：  Classic</p> <p>干燥时间：（数据在+ 20°C 和 50%相对湿度下）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 不粘尘：30 分钟。 • 正常使用：24 小时。 • 可触摸干燥：1-2 小时。 • 频繁使用：2 周。 • 可打磨：4-6 小时。 • 最终定型：2 周。 • 重涂：4-12 小时。 <p>有机挥发物： 欧盟对此类产品的限定值 (cat. A/h) 140 g/l (2010)。此产品高值为 10 g/l。</p>
<p>喷涂工具</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 短桩合成辊刷。(Short pile synthetic roller) • 合成毛刷。(Synthetic brush) • 地板涂抹垫-合成/超细纤维。(Floor applicator pad - synthetic/microfibre) • 地板涂层器。(Floor coating)
<p>良好使用实践</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 覆盖任何非喷涂区域。 • 移走所有家具和陈设品。 • 兼容与先前使用 SANIXYL * (1) 处理过的木材。 • 涂抹前请仔细搅拌。不要摇晃。 • 无需稀释。直接使用。 • 请勿在环境温度和木材温度低于 10°C 或高于 25°C 的情况下中使用。 • 只可以在水分含量为 15%或以下的木质表面上使用 OLÉOFLOOR® CLASSIC。 • 如果使用了 PRIMAFLOOR®*在地板上，只需涂抹一层 OLÉOFLOOR® CLASSIC。 • 在最终涂层和涂抹之间不需要打磨。 • 在所有情况下，请参照标准的使用规范。

表面准备	<p>一般指引： 表面必须干透、清洁、无污垢、油脂、其他表面污垢包括旧有涂层。 OLÉOFLOOR® CLASSIC仅适用于全新裸木表面或以前使用OLÉOFLOOR® CLASSIC完成的木材表面。所有其他饰面必须彻底去除。 每次打磨后，必须使用真空吸尘器进行仔细清洁，包括所有聚集灰尘的地方（裙脚、散热器、管道、窗台等）。 根据表面和木材的状况，使用适当的工具和适当等级的研磨砂纸将地板打磨成裸木。 使用LIANFLOOR®* 填充2mm大小的裂缝，并使用80或100号砂纸打磨(具体取决于最后使用的砂纸粗度)。 最后根据木材种类和耐磨层厚度，以120或150号砂纸进行精细加工打磨。 打磨等级（一次仅更改一个打磨等级）：</p> <table border="1" data-bbox="466 286 1035 365"> <thead> <tr> <th colspan="3">粗糙等级</th> <th colspan="3">中等等级</th> <th colspan="3">精细等级</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>30</td> <td>36</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>120 150</td> </tr> </tbody> </table> <p>新的木质表面： 使用工业酒精(denatured alcohol)、丙酮(acetone)或类似溶剂对表面进行脱油脂。 按照上面的“一般指引”中的指示进行研磨。</p> <p>先前处理过的表面 (油性或打蜡面)： 先前已上油或打蜡的表面应使用DSP 800* 进行干式脱油。 如果使用DSP 800* 脱层后，表面状况良好就不用打磨，在涂抹OLÉOFLOOR® CLASSIC之前，使用工业酒精(denatured alcohol)、丙酮(acetone)、白电油(white (mineral) spirit) 或类似溶剂中和表面。 如果需要打磨，请按照“一般指引”中的说明进行打磨。</p> <p>先前处理过的表面 (油漆，染料，清漆...)： 使用砂纸打磨去除旧涂层或通过使用DSP 800* 脱涂层。 如果使用DSP 800* 脱层后，表面状况良好就不用打磨，在涂抹OLÉOFLOOR® CLASSIC之前，使用工业酒精(denatured alcohol)、丙酮(acetone)、白电油(white (mineral) spirit) 或类似溶剂中和表面。 如果使用DSP 800* 脱层后需要打磨 或 以砂纸打磨去除旧涂层，请按照“一般指引”中的说明进行打磨。</p>	粗糙等级			中等等级			精细等级			24	30	36	40	50	60	80	100	120 150
粗糙等级			中等等级			精细等级													
24	30	36	40	50	60	80	100	120 150											
使用	<ul style="list-style-type: none"> 根据木材类型和人流情况，涂上1或2层OLÉOFLOOR® CLASSIC。 面对太阳光线并从门的对面开始涂抹，均匀及厚厚地涂抹第一层OLÉOFLOOR® CLASSIC。 从边缘开始涂抹，然后以2米x2米的区间涂抹整个表面。 根据实际环境条件等待干燥4小时。 有需要时涂抹第二层。 涂抹第一和第二层之间不要超过12小时。 经常保持边缘湿润以避免重叠。 																		
涂抹后的建议	<ul style="list-style-type: none"> 至少等待24小时后才再重置所有家具。使用地板保护垫保护。 使用OLÉOFLOOR® CLASSIC 后至少15天不要在铺上地毯或用防护物件覆盖。 																		
覆盖范围	每升可喷涂 15~20 m ² 。 实际覆盖范围取决于表面的喷涂方式、类型、质地和孔隙率。																		
清洁及维护	<p>清洁：</p> <ul style="list-style-type: none"> 定期用刷子或吸尘器清洁地板。 在开始的15天内，可以使用SOAPCLEAN®*和拧干的拖把清洁，往后以常规方式使用SOAPCLEAN®*清洁。 请勿使用SPACENETT®*清洁OLÉOFLOOR® CLASSIC，除非是在“维护”中的指引下使用。 <p>维护：</p> <p>全面修复：</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用SPACENETT®*仔细清洁地板。 使用精细磨料(150号砂纸) 打磨地板。 使用吸尘器仔细清洁。 涂上一层薄的OLÉOFLOOR® CLASSIC，以保护并恢复地板的外观。 <p>补保：</p> <p>根据原始涂层的程度，进行局部修补。</p> <ul style="list-style-type: none"> 彻底清洁表面。最理想是使用SPACENETT®*清洁地板。 使用精细磨料（150号砂纸）打磨地板。 使用吸尘器仔细清洁。 涂抹一层薄的OLÉOFLOOR® CLASSIC 融入到仍然具有良好色泽的区域。 对于严重磨损的区域，可能需要涂抹第二次；根据上述“使用”说明中的指示涂抹。 仍然保持良好光洁度的区域不需要进行维护。 																		
清洁方式	肥皂和清水。																		
储存	避免存放在冰冻和高温环境中。																		
一般信息	我们竭尽全力确保所提供的技术数据准确无误。Owatrol International 无法控制产品的使用条件，因此不能保证产品效果。如需更多意见和信息，请联系我们的技术部门，发送邮件至 info@owatrol.com，或联系您所在国家的Owatrol代理商。上述信息在发布之日准确无误。本文所提及的其它OWATROL产品均应参考相应的标签说明和技术数据表使用。																		
安全性	请置于儿童无法触及的位置。如吞下，不要试图催吐；立即就医，并出示容器或标签。有关安全数据信息(MSDS)，请访问 www.owatrol.com																		
发布日期	2019年8月																		

The following is given for information purposes only. The manufacturer cannot be held liable as it has no control over the application of the products

* 同一生产商

OWATROL INTERNATIONAL
 Barcelona – Spain
 Tel: +34 93 125 88 68
 Fax: +34 93 106 02 13



Find all our solutions at:
www.owatrol.com