



E.S.P.

VANNBASERT PRIMER

Produktbeskrivelse

E.S.P. er vannbasert primer som preparerer og grunner i samme operasjon og eliminerer behovet for mattsliping.

E.S.P. etterlater en tynn film som gir en sterk vedheft for nytt toppstrøk maling på alle ikke-porøse overflater.

Egenskaper

- Enkel påføring med lofri klut.
- Klargjør jevne, glatte/harde overflater for videre behandling.
- Kan overmales med oljebasert/vannbasert maling og lakk.
- Eliminerer tidkrevende mattsliping og fjerning av slipestøv.
- Kan overmales etter to timer og opp til 7 dager senere.
- Enkel i bruk.
- Den vil ikke mykne, fjerne eller matte det gamle underlaget.

Bruksområder

- For innendørs og utendørs bruk.
- Lakk, emaljelakk, maling: vegger, møbler, radiatorer...
- Keramiske fliser: Baderom og kjøkken.
- Melamin: Innredning, bordplater og lignende.
- Glass.

Tekniske data

Bindemiddel: Akryl-Alkyd.

Løsningsmiddel: Vann.

Egenvekt: 1,00 ± 0,05.

Fysisk form: Flytende.

Fast innhold: 6 % ± 2.

Brennbarhet: Ikke klassifisert som brannfarlig.

Flammepunkt: Ikke klassifisert som brannfarlig.

Holdbarhet: Minst 1 år.

Beholderstørrelse: 1 liter.

Tørketid: 2 timer, avhengig av temperatur og fuktighet.

VOC: EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/h) 30 g/l. (2010). Dette produktet inneholder maks. 29 g/l.

Påføringsverktøy

- Lofri klut, pensel.

God påføringspraksis

- Kontroller at ny finish matcher eksisterende finish.
- Fjern eventuell løs gammel behandling.
- På skitne og nedfattede overflater skrubb disse med en grønn skrubbe eller 00 stålull dyppet i E.S.P.
- Tørk av all E.S.P. med en ren, tørr, lofri klut etter 5-10 minutter, og følg påføringsveiledningen nedenfor.

Man kan også rengjøre overflaten med kraftvask. Skrubbe denne med grønn skuresvamp, skyll godt med rent vann, og følg påføringsveiledningen nedenfor.

- Bruk rene kluter og skift dem ut regelmessig.
- Unngå å forurense ny, ren E.S.P. med gammel brukt E.S.P.
- **Anvendes mellom 5 og 35°C.**

Påføring

- Påfør E.S.P. med en ren, tørr, lofri klut. Hvis E.S.P. "kryper" eller skiller seg, er ikke overflaten ren. Tørk av E.S.P. og rengjør på nytt etter veiledningen ovenfor.
- La stå i 5 minutter og tørk lett av overflaten i én retning med en ren klut for å fjerne overflødig E.S.P.
- La E.S.P. tørke i 2 timer, før du påfører finish.

Dekkevne

- 18 m² per liter.
- Faktisk dekkevne varierer avhengig av type, alder og tekstur på overflaten.

Begrensninger

- Kan ikke overmales med tokomponent maling/lakk, cellulose-, xylene- og uretanmaling.

Rengjøring

- Såpe og vann.

Oppbevaring

- Holde fra frost og høye temperaturer.

Sikkerhet

HMS-datablad tilgjengelig på www.owatrol.com/no.

