



MARINE STRIP®

MALING & BUNNSTOFF-FJERNER

Produktbeskrivelse

MARINE STRIP er en kraftig, vannoppløselig, løsemiddelfri malingsfjerner som vil fjerne enhver olje eller alkyd basert maling, lakk, beis eller bunnstoff. Krever ingen tilsyn eller umiddelbar fjerning av oppløst finish da den ikke fordamper. MARINE STRIP fjerner opptil 8 strøk maling i en operasjon. Passer for nesten alle overflater, inkludert tre, metall, plast og glassfiber. MARINE STRIP sin «gelkonsistens» sørger for at den ikke siger/renner, noe som gjør den ideell for vertikale overflater. Enkel påføring. MARINE STRIP oppløser maling i den minste fordypning, mykgjør alle sjikt for enkel fjerning. MARINE STRIP er ikke brannfarlig og trygg å bruke i dårlig ventilerte eller innestengte områder.

Egenskaper

- Løsemiddelfri - Ingen giftige gasser.
- Ikke brennbar – fjernes enkelt med vann
- MARINE STRIP kan brukes på alle overflater unntatt aluminium.
- Skader ikke plast - Sikker bruk på gelcoat.
- Fjerner opp til 8 strøk med maling i én operasjon.
- Fordamper ikke – Lang, aktiv virketid.
- Lett å påføre - «Gel» renner ikke.

Bruksområder

- For utvendig bruk.
- Fjerner lakk, beis, maling, bunnstoff
- Fungerer på metall **, tre **, plast, gelcoat
- Horisontale eller vertikale flater.

Tekniske data

Viskositet: Gel.

Egenvekt (ved 20 °C): 1.10 ± 0.05.

Form: Tykk Væske.

Brennbarhet: Ikke brannfarlig.

Holdbarhet: 12 måneder i uåpnet original emballasje.

Emballasje Størrelser: 1L, 2.5L, 10L.

Utseende og lukt: Kremet, kaustisk-soda lukt.

Gjennomsnittlig arbeidstid:

	1 strøk	2 strøk	3 strøk
Alkyd / Olje maling, beis og lakk	5-15 min	10-30 min	15-45 min
Akryl maling, beis og lakk	Test på lite område å bestemme arbeidstiden		
Bunnstoff	La det virke i minst 12 timer		

Merk: Ovennevnte er gjennomsnittlig arbeidstid. En test skal utføres for å bestemme den faktiske virketiden som kreves for å fjerne nødvendige antall strøk.

VOC: N / A.

Påføringsverktøy

Sparkel eller pensel med syntetisk (nylon) bust.
Høytrykkspyler

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

God påføringspraksis	Gjennomfør alltid en test for å fastslå den nødvendige virketiden for stripping. Bruk kjemisk motstandsdyktige hansker, vernebriller og beskyttende klær. Ved stripping av vertikale flater, arbeid fra bunn til topp for å unngå striper. For beste resultat på treverk skal ikke MARINE STRIP virke lenger enn nødvendig for å løse opp malingen. Hardwood, spesielt de med høyt tanninnhold (Teak, mahogni, Iroko, Eik ...) kan mørkne i langvarig kontakt med MARINE STRIP. Der hvor MARINE STRIP har mørket treverket, må det IKKE tørke før du påfører DECK CLEANER *. Behandle treflatene med DECK CLEANER * å gjenopprette treets opprinnelige farge. Dekk til og beskytte alt du ikke ønsker å strippe , inkludert aluminium. Kan påføres mellom +5 °C og +35 °C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på oppvarmet overflate. Ikke la MARINE STRIP tørke på overflaten. Dersom tørking oppstår, fukt med vanntåke. Kontakt oss for ytterligere informasjon og råd før du bruker MARINE STRIP på Eik og Valnøtt.
Forbehandling	Fjern all løs og flassende maling. Børst bort overflateforurensing dvs. mose, generell skitt etc.
Påføring	• Påfør et tykt lag med MARINE STRIP over hele overflaten som skal behandles. For treverk rik på tanniner bør der arbeides i soner for å unngå overdrevent mørkere tre. La produktet virke. • Fjern MARINE STRIP og oppløst maling med ferskvann og en skurebørste. Alternativt brukes en høytrykkspyl (maks. 60bars/870 psi). NB: Bruk av varmt vann gjør jobben enklere. • Skyll overflaten med rent vann • Etter stripping og skylling. • Alle porøse overflater må umiddelbart behandles med DECK CLEANER * mens den ennå er våt for å nøytralisere overflaten. NB: Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og råd før du bruker MARINE STRIP på Eik og Valnøtt.
Dekkeve	• 4 m²/liter. • Faktisk dekkeve vil variere avhengig av påføringsmetoden, type, tekstur, alder og porøsitet i overflaten.
Nøytralisering	DECK CLEANER * skal ALLTID brukes for å nøytralisere porøse og nedstrippede treoverflater.
Restriksjoner	MARINE STRIP ® vil ikke fjerne følgende finisher: to-komponent eller varmeherdet maling, Polyuretan maling og lakk. Må ikke brukes på aluminium.
Rengjøring	Vann
Lagring	Ubrukt MARINE STRIP skal helles over i en mindre, lufttett, lukket plast -eller glassbeholder. Må ikke lagres i metallbeholder. Må ikke utsettes for frost eller høye temperaturer.
Generell informasjon	Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen gitt i dette tekniske databladet er korrekt. Owatrol International er ikke i stand til å garantere resultatet da vi ikke har kontroll over de forholdene som våre produkter brukes under. For ytterligere råd og informasjon, vennligst kontakt vår tekniske avdeling via e-post på info@owatrol.com eller den lokale Owatrol agent for ditt land. Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsestidspunktet. Alle andre Owatrol produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes som per etikettinstruksjoner og teknisk datablad.
Sikkerhet	Se sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) tilgjengelig på www.owatrol.com og tekst på emballasjen. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Utgivelsesdato	November 2013

* Samme produsent

